

ELASTOMUR AL QUARZO

- ▣ Pittura elastica Antimuffa, Antialghe.
- ▣ Resistente agli UV
- ▣ Ottima lavabilità

Descrizione	<i>Finitura a base di emulsioni acriliche elastomeriche modificate a plastificazione interna e speciali additivi che conferiscono al prodotto un elevato potere Antimuffa e Antialghe, ottima idrorepellenza, un alta resistenza ai raggi UV e in ambienti altamente alcalini, ed infine un'ottima elasticità permanente.</i>	
Impiego	<i>Idonea per facciate con problemi di microfessurazioni o per strutture soggette a piccole deformazioni.</i>	
Dati fisici		
Aspetto del film	<i>Opaco</i>	
Colore	<i>Bianco e di cartella</i>	
Componenti	<i>1</i>	
Indurimento	<i>Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.</i>	
Peso specifico	<i>Da 1,350 gr/ml</i>	
Volume dei solidi	<i>50 %</i>	
VOC	<i>120 gr/ litro</i>	
Spessore minimo	<i>200 micron</i>	
Resa teorica	<i>2,5 mq / litro per uno spessore di 200 micron secchi</i>	
Punto di infiammabilità	<i>Componente A</i>	<i>> 114°C</i>
Allungamento%	<i>300 per uno spessore secco di 300 micron</i>	
Lavabilità	<i>> 10000 colpi</i>	
Preparazione delle superfici	<i>Nuove: rimuovere tracce di sporco e di efflorescenze e primerizzare con primer (base pliolite mettere nome) Vecchie: Assicurarsi che l'intonaco vecchio sia ben aderente e nel caso di crepe di spessore superiore a 1mm aprirle e sigillare con apposito sigillante cementizio e poi trattare la superficie con primer</i>	

<i>Preparazione del prodotto</i>	<i>Mescolare il prodotto prima dell'uso. Per applicazioni a spatola il prodotto non va diluito. Per applicazioni a rullo diluire il prodotto con il 5 – 10% di acqua</i>			
<i>Condizioni ambientali</i>	<i>Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.</i>			
<i>Tempi di essiccazione e indurimento</i>	<i>Per spessori di 200 micron</i>	<i>10°C</i>	<i>20°C</i>	<i>30°C</i>
	<i>Secco al tatto</i>	<i>24</i>	<i>6</i>	<i>1 ore</i>
	<i>Secco in profondità</i>	<i>24</i>	<i>8</i>	<i>2</i>
<i>Tempi per la sovraverniciatura</i>	<i>Minimo (ore)</i>	<i>10°C</i>	<i>20°C</i>	<i>30°C</i>
		<i>24</i>	<i>8</i>	<i>3</i>
	<i>Massimo illimitato in assenza di contaminanti</i>			
<i>Applicazione</i>	<i>Spatola, rullo. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio o alveolari</i>			
<i>Durata in magazzino</i>	<i>1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)</i>			
<i>Confezioni</i>	<i>Comp A</i>			