

Toplacauciù



Ottima adesione su cemento e vecchie pitture

Resistente all'immersione continua in acqua

Ottima resistenza agli UV



Codice	0108
Descrizione	Pittura a base di resine vinilacriliche modificate a base solvente dotata di un buon potere penetrante
Impiego	Per la protezione di piscine in cemento sia nuove che verniciate
Aspetto del film	Opaco
Colore	Azzurro - Mazzetta Ral
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dei solventi
Peso specifico	1,400
Volume dei solidi	38%

Voc	600 gr/lt
Resa teorica	5 -6 mq / litro per strato e su supporti lisci e ad assorbimento medio
Punto di infiammabilità	34°C
Preparazione delle superfici	Supporti nuovi: Assicurarsi che il supporto sia esente da umidità, asportare eventuali efflorescenze mediante spazzolatura Per supporti vecchi: Asportare parti in fase di distacco, livellare eventuali irregolarità, sigillare eventuali fessurazioni. Vecchie pitturazioni: Asportare mediante spazzolatura, pitture in fase di distacco e altri contaminanti. In presenza di muffe eseguire un lavaggio preventivo con un idoneo risanante prima della spazzolatura
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente Componente A: 100 Diluente: max 20% -25% diluente sintetico
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 80 micron (umidi): 10°C: 6 ore al tatto, 12 in profondità 20°C: 3 ore al tatto, 6 in profondità 30°C: 2 ore al tatto, 4 in profondità
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo: 10°C - 12 ore; 20°C - 6 ore; 30°C - 4 ore Massimo: illimitato previa asportazione contaminanti

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Lt. 0,750 - Lt. 4 - Lt. 16

