

R17 EXTRA



Collante - Rasante

Elevata adesione su qualsiasi tipo di supporto

Eccezionale lavorabilità



Codice	0627
Descrizione	Malta cementizia monocomponente a base di cemento, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi speciali.
Impiego	Per l'incollaggio di pannelli termoisolanti in genere direttamente su intonaco, muratura, o calcestruzzo. Rasante per pannelli termoisolanti, annegando una rete in fibra di vetro alcali-resistente certificata. Per rasare supporti di intonaco che presentano imperfezioni o distacamenti
Spessore	2-5 mm
Colore	Grigio
Granulometria	<0,6 mm
Aspetto Fisico	Polvere
Peso specifico	1,300 kg/m ³

Tempo di lavorazione	3 ore circa a 20°C
Resistenza a flessione a 28 giorni	6 N/mm ² ca.
Resistenza a compressione a 28 giorni	12 N/mm ²
Modulo di elasticità a 28 giorni	6.000 N/mm ² ca
Adesione su calcestruzzo a 28 giorni	1,5 N/mm ² ca.
Adesione su calcestruzzo a 28 giorni in acqua	0,7 N/mm ² ca.
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN 1015-19)	$\mu=15$ ca.
Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità (EN 1015-18)	W1 c? 0,40 kg/m ² min
Coefficiente di conducibilità termica (EN 1745)	$\lambda = 0,45$ W/m °K
Preparazione della superficie	La superfici devono essere esenti polvere, sporco, grassi, oli ecc.

Preparazione del prodotto

Aggiungere sotto agitazione dal 20 al 25% di acqua e miscelare con un agitatore meccanico o a mano fino ad ottenere un impasto omogeneo dalla consistenza desiderata, cremoso e privo di grumi.

Applicazione del prodotto

Utilizzato come Adesivo: applicare l' R17 EXTRA impastato su tutta la superficie con una spatola dentata. Per pannelli di piccole dimensioni l'applicazione dell' R17 EXTRA si può effettuare anche a punti con cazzuola. Dopodichè procedere con il fissaggio meccanico mediante appositi tasselli. Utilizzato come Rasante: applicare l'R17 EXTRA almeno 24 ore dopo la posa dei pannelli in maniera uniforme su tutta la superficie, ed annegare una rete in fibra di vetro alcali-resistente, sovrapponendola per almeno 10 cm. nelle giunzioni.

Resa

Rasatura: 1,4 kg/mq ca. per mm. spessore (spessore consigliato 4mm in 2 mani)
Incollaggio: con stesura uniforme su tutta la superficie 4-6 kg/m²; a punti 3-4 kg/m².

Durata in magazzino

12 mesi in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Kg. 25