

# SABLE



Finitura acrilica a base acqua

Lavabile

Luminescente



Codice

0710

Descrizione

Finitura lavabile per interni a base di resine acriliche in emulsione acquosa e speciali pigmenti granulometrici luminescenti, che conferiscono al prodotto uno speciale riflesso di sabbia.

Impiego

Si può applicare su superfici murali, in calcestruzzo opportunamente preparate, la dove sono richiesti un aspetto estetico luminescente unito a ottime resistenze al lavaggio con detergenti.

Aspetto del film

Luminescente

Colore

Tinte cartella

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Peso specifico	Da 1,41 gr/lt												
VOC	40 gr/ litro												
Spessore minimo	50 -60 micron												
Resa teorica	9 mq / kg per uno spessore di 50 micron secchi												
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C												
Resistenza alla temperatura	Max 60°C												
Preparazione delle superfici	<p>Superfici nuove: Applicare una mano del nostro isolante IMPRIMITURA ACRILICA diluita con acqua in rapporto 1 a 5 (ogni litro di IMPRIMITURA ACRILICA miscelare 5 litri di acqua).</p> <p>Superfici vecchie: rimuovere tutte le parti in fasi di distacco, e dopo accurata pulizia del supporto, applicare una mano del nostro isolante IMPRIMITURA ACRILICA diluita con acqua in rapporto 1 a 5 (ogni litro di IMPRIMITURA ACRILICA miscelare 5 litri di acqua).</p>												
Preparazione del prodotto	Pronto all'uso. Miscelare il prodotto prima dell'uso Componente A 100												
Condizioni ambientali	<p>Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C</p> <p>Temperatura supporto: &gt; di 10°C</p> <p>Umidità: 0 - 85 %</p> <p>Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.</p>												
Tempi di essiccazione e indurimento	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Per spessori di 50 micron</th> <th>10°C</th> <th>20°C</th> <th>30°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Secco al tatto</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>0,5 ore</td> </tr> <tr> <td>Secco in profondità</td> <td>8</td> <td>4-5</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Per spessori di 50 micron	10°C	20°C	30°C	Secco al tatto	3	1	0,5 ore	Secco in profondità	8	4-5	2
Per spessori di 50 micron	10°C	20°C	30°C										
Secco al tatto	3	1	0,5 ore										
Secco in profondità	8	4-5	2										

Tempi per la  
sovraverniciatura

Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
	8	4	3
Massimo	illimitato in assenza di contaminanti		

Applicazione

Dopo adeguata preparazione del supporto applicare il prodotto come segue: applicare una mano del nostro fondo bianco SABBIAFOND con pennelli o rullo diluito con acqua al 20-25%. Per ottenere i colori della nostra cartella colori aggiungere la quantità indicata sulla cartella Linea Platinum del nostro colorante Toner. Applicare una mano di SABLE non diluita con l'apposito pennello. Si possono ottenere due effetti a seconda del metodo applicativo: Effetto soffio: il prodotto si applica con l'apposito pennello seguendo sempre lo stesso verso. Effetto tempesta: il prodotto si applica incrociando le pennellate in modo irregolare, facendo attenzione a non lasciare riquadri netti. Attendere qualche minuto e ripassare la superficie con l'apposito pennello scarico.

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Kg. 2 - Kg. 5.