Scheda Tecnica

ACRIL STREET





- Acrylfarbe für Verkehrsinseln
- außergewöhnliche Abriebfestigkeit
- außergewöhnliche Haftfähigkeit und Elastizität

Beschreibung	« ACRIL STREET » ist ein Produkt, das nach den geltenden europäischen Normen mit Acryl - und Methacrylharzen, ausgewählten Feinpigmenten und Glasperlen für den lichtbrechenden Typ formuliert ist. Es hat eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit und Oberflächenhaftung, ein starkes Reflexionsvermögen, eine schnelle Trocknung und ein ausgezeichnetes Deckvermögen.
Verwendung	Diese Farbe wird als Verkehrssignal auf Asphalt, Bitumen, Beton usw. verwendet.
Aussehen des Films	matt
Farbe	weiß, gelb und verschiedene Farben
Komponenten	1
Aushärtung	physische Aushärtung durch Verdampfung von Lösungsmitteln und oxidative Polymerisation.
spezifisches Gewicht	1,600 gr / ml

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

resina color
made in italy
painting the difference

Scheda Tecnica

Volumen der Feststoffe	42%
VOC	620 gr / Liter
Mindestdicke	80 – 100 Mikron
theoretische Ausbeute	4,2 m² / Liter bei einer Dicke von 850 Mikron
Flammpunkt	Komponente A 27° C Verdünnungsmittel 5° C
Produktvorbereitung	Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Verdünnungsmittel hinzu. Komponente A 100 Polyurethan - Verdünnungsmittel 5 – 10 % abhängig von der Dicke des aufzutragenden Trockenfilms.
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C Oberflächentemperatur: > 10° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 % Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.
Trocknungs - und Aushärtungszeiten	Für Dicken von 100 Mikron 10° C 20° C 30° C trocken anfühlen 30 12 5 Minuten Tiefentrocknung 1 Stunde 30 20 Minuten
Anwendung	Spray, Pinsel oder Rolle für kleine Oberflächen
Haltbarkeitsdauer	2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)
Packungen	Komp A 20 Kg - 5 Kg Verdünner Lt. 5 - Lt. 25

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it