

CRISTAL



duftende Farbe auf Wasserbasis

gute Atmungsaktivität

für den Innenbereich geeignet



Code

0884

Beschreibung

Duftende Wasserfarbe auf Basis von Copolymeren und synthetischen Pigmenten, die dem Produkt folgende Eigenschaften verleihen: hohe Deckkraft, einfache Anwendung, hervorragende Dehnung und Weiße. Der trockene Film bietet ein angenehmes satiniertes Aussehen und ermöglicht eine perfekte Transpiration der Oberflächen.

Verwendung

Diese Farbe ist für alle Wandsubstrate im Innenbereich geeignet

Aussehen des Films

matt

Farbe

weiß

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

spezifisches Gewicht

von 1,700 gr / ml

VOC

30 gr / Liter

theoretische Ausbeute

8 - 9 m² / Liter für glatte Oberflächen mit durchschnittlicher Absorption

Flammpunkt

Komponente A > 114° C

Oberflächenvorbereitung

neue Oberflächen:
Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen trocken sind. Wenn es Schimmel gibt, behandeln Sie die Oberfläche mit geeigneten Entfeuchtungsprodukten. Entfernen Sie eventuelle Ausblühungen und ablösende Farben durch Bürsten und Waschen. Grundieren Sie mit Vinylfixiermittel, verdünnt in einem Verhältnis von 1 Liter Isolierprodukt mit 8 - 10 Litern Wasser.

alte Oberflächen:
Entfernen Sie alte ablösende Farben. Tempera - und Kalkfarben müssen durch Bürsten und Waschen entfernt werden. Grundieren Sie mit Vinylfixiermittel, verdünnt in einem Verhältnis von 1 Liter Isolierprodukt mit 8 - 10 Litern Wasser.

Produktvorbereitung

Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu.

Komponente A	100
Wasser	erste Schicht 20 - 25 %
	zweite Schicht 10 - 15 %

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C
Oberflächentemperatur: > 10° C
Luftfeuchtigkeit: 0 - 80 %
Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Trocknungs - und
Aushärtungszeiten

für Dicken von 50 Mikron	10° C	20° C	30° C	
trocken anfühlen	3	1	0,5	Stunden
Tiefentrocknung	8	4 - 5	2	Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C
	8	4	3 Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen		

Anwendung

Pinself, Rolle
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.
Für Rollen anwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.
Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinselfstriche

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Confezioni

Packungen

