Scheda Tecnica

DELICATO





Acryl - Veredelungsprodukt auf Wasserbasis

waschbares Lack

dekoratives Lack

Code	0711
Beschreibung	Gezierte dekorative metallische Veredelungsfarbe auf Grundlage von Acrylharzen in Emulsion. Sie hat eine ausgezeichnete Waschbeständigkeit und eine außergewöhnliche Bürstbarkeit und Dehnung; sie wird für Innenbereiche verwendet.
Verwendung	Dieses Lack kann auf bereits vorbereitete Betonwandoberflächen aufgetragen werden, bei denen ein metallisches Aussehen und eine ausgezeichnete Waschbeständigkeit mit Reinigungsmitteln erforderlich sind.
Aussehen des Films	metallisch
Farbe	Farben der Farbkarte
Komponenten	1
Aushärtung	physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

spezifisches Gewicht	von 1,03 gr / m
VOC	40 gr / Liter
Mindestdicke	50 - 60 Mikron
theoretische Ausbeute	4 - 5 m² / kg mit einer Dicke von 50 Mikron
Flammpunkt	Komponente A > 114° C
Temperaturbeständigkeit	max. 60° C
Oberflächenvorbereitung	neue Oberflächen: Tragen Sie eine Schicht unseres Isolierprodukts IMPRIMITURA ACRILICA auf, das im Verhältnis 1 zu 5 mit Wasser verdünnt wird (mischen Sie 5 Liter Wasser für jeden Liter IMPRIMITURA ACRILICA). alte Oberflächen: Entfernen Sie alle ablösende Teile der Farben. Nach sorgfältiger Reinigung der Oberfläche tragen Sie eine Schicht unseres Isolierprodukts IMPRIMITURA ACRILICA auf, das im Verhältnis 1 zu 5 mit Wasser verdünnt wird (mischen Sie 5 Liter Wasser für jeden Liter IMPRIMITURA ACRILICA). Superfici vecchie: rimuovere tutte le parti in fasi di distacco, e dopo accurata pulizia del supporto, applicare una mano del nostro isolante IMPRIMITURA ACRILICA diluita con acqua in rapporto 1 a 5 (ogni litro di IMPRIMITURA ACRILICA miscelare 5 litri di acqua).
Produktvorbereitung	Es ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung Komponente A 100

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C
Oberflächentemperatur: > 10° C
Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %
Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

für Dicken von 50 Mikron	10° C	20° C	30° C	
trocken anfühlen	3	1	0,5	Stunden
Tiefentrocknung	8	4 - 5	2	Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C	
	8	4	3	Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen			

Anwendung

Nach sorgfältiger Vorbereitung der Oberfläche tragen Sie das Produkt wie folgt auf:
Tragen Sie eine Schicht unseres weißen Grundierlack SABBIAFOND mit einem Pinsel oder einer Rolle auf, der mit 20 - 25 % Wasser verdünnt wird. Um eine Farbe aus unserer Farbkarte zu erhalten, mischen Sie die in der angegebenen Menge auf unserer PLATINUM LINE - Karte unserer TONER - Pasten ein.
Erste Schicht: Tragen Sie das Produkt unverdünnt mit einem Pinsel auf.
Die Pinselstriche auf der Oberfläche müssen gekreuzt werden, um die Bildung von trockenen Stellen, die gut ausgerichtet sind, zu vermeiden
Zweite Schicht: Nach 6 Stunden eine zweite Schicht auf die gleiche Weise auftragen, um wunderbare Lichtkontraste zu erzielen.

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A Kg 2 – Kg 5

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it