

DELUX CASA EXTRA



Wandfarbe auf Wasserbasis

ausgezeichnete Waschbarkeit

für den Innen - und Außenbereich



Code

0805

Beschreibung

Das Produkt basiert auf vinylversatatischen Copolymeren und hochwertigen Pigmenten, die gegen Farbveränderungen im Laufe der Zeit beständig sind. Es verleiht den Oberflächen ein feines, samtiges Aussehen. Es hat eine einfache Anwendung, gute Dehnung und ausgezeichnete Waschbarkeit. Die Farben der Farbkarte sind weich, warm und erholend. Wenn sie im Innenbereich angewendet werden, verleihen sie dem Haus Helligkeit.

Verwendung

Dieses Lack kann auf bereits vorbereitete Betonwandoberflächen aufgetragen werden, bei denen ein metallisches Aussehen und eine ausgezeichnete Waschbeständigkeit mit Reinigungsmitteln erforderlich sind.

Aussehen des Films

matt

Farbe

weiß und Farben der Farbkarte

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

spezifisches Gewicht

VOC

theoretische Ausbeute

Flammpunkt

Temperaturbeständigkeit

Waschbarkeit

Oberflächenvorbereitung

Produktvorbereitung

Umgebungsbedingungen

Trocknungs- und Aushärtungszeiten

von 1,430 gr / ml

40 gr / Liter

8 - 9 m² / Liter pro Anstrich

Komponente A

> 114° C

max. 60° C

> 10000 Schüsse

neue Oberflächen:

Verwenden Sie einen Acryl - Isoliergrundierlack. Für Oberflächen mit hoher Alkalinität (Kalk - Verputze oder neue vorgemischte Verputze) verwenden Sie ein universelles neutralisierendes Isolierprodukt, das auf Grundlage von alkalibeständigen Harzen ist.

Die gleiche Behandlung ist bei zuvor mit Kalk oder Kreide behandelten Oberflächen ratsam.

Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu

Komponente A

Wasser

100

max. 40 %

Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C

Oberflächentemperatur: > 10° C

Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %

Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

für Dicken von 50 Mikron

trocken anfühlen

Tiefentrocknung

10° C

20° C

30° C

3

1

0,5

8

4 - 5

2

Stunden

Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C
	8	4	3 Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen		

Anwendung

Pinzel, Rolle, Spray
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.
Für Rollen Anwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.
Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinzelstriche

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A