

DELUX CASA NORMALE



Wandfarbe auf Wasserbasis

ausgezeichnete Waschbarkeit

für den Innen - und Außenbereich



Beschreibung

Das Produkt basiert auf vinylversatatischen Copolymeren und hochwertigen Pigmenten, die gegen Farbveränderungen im Laufe der Zeit beständig sind. Es verleiht den Oberflächen ein feines, samtiges Aussehen. Es hat eine einfache Anwendung, gute Dehnung und ausgezeichnete Waschbarkeit. Die Farben der Farbkarte sind weich, warm und erholend. Wenn sie im Innenbereich angewendet werden, verleihen sie dem Haus Helligkeit.

Verwendung

Dieses Lack kann auf bereits vorbereitete Betonwandoberflächen aufgetragen werden, bei denen ein metallisches Aussehen und eine ausgezeichnete Waschbeständigkeit mit Reinigungsmitteln erforderlich sind.

Aussehen des Films

matt

Farbe

weiß und Farben der Farbkarte

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

spezifisches Gewicht	von 1,430 gr / ml				
VOC	40 gr / Liter				
theoretische Ausbeute	8 - 9 m ² / Liter pro Anstrich				
Flammpunkt	Komponente A > 114° C				
Temperaturbeständigkeit	Max 60°C				
Waschbarkeit	> 10000 Schüsse				
Oberflächenvorbereitung	neue Oberflächen: Verwenden Sie einen Acryl - Isoliergrundierlack. Für Oberflächen mit hoher Alkalinität (Kalk - Verputze oder neue vorgemischte Verputze) verwenden Sie ein universelles neutralisierendes Isolierprodukt, das auf Grundlage von alkalibeständigen Harzen ist. Die gleiche Behandlung ist bei zuvor mit Kalk oder Kreide behandelten Oberflächen ratsam.				
Produktvorbereitung	Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu <table> <tr> <td>Komponente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Wasser</td><td>max. 40 %</td></tr> </table>	Komponente A	100	Wasser	max. 40 %
Komponente A	100				
Wasser	max. 40 %				
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C Oberflächentemperatur: > 10° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 % Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.				

**Trocknungs - und
Aushärtungszeiten**

für Dicken von 50 Mikron	10° C	20° C	30° C	
trocken anfühlen	3	1	0,5	Stunden
Tiefentrocknung	8	4 - 5	2	Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C	
	8	4	3	Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen			

Anwendung

Pinself, Rolle, Spray
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.
Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.
Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinselftriche

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A