

MARMOREO



selbstglänzender Stuck

auf Basis von Löschkalk

luftdurchlässiges Produkt



Code

0719

Beschreibung

Es ist ein selbstglänzender Stuck auf Grundlage von Bikarbonat - Löschkalk, pulverisierten Marmor, und pflanzlichen Zusatzstoffen. Er wird geeignet, um angenehme alte Effekte zu erzielen. Da es ein luftdurchlässiges Produkt ist, ist MARMOREO nicht waschbar. Wenn wir es abwaschbar machen wollen, tragen wir eine oder zwei Schichten unseres Produkts ANTICHE CERE auf.

Verwendung

Dieses Produkt wird nach Vorbereitung des Substrats auf alle Innenwandflächen aufgetragen. Dies ermöglicht eine maximale Luftdurchlässigkeit, es fördert die natürliche Diffusion von Feuchtigkeit durch den Verputz und das Mauerwerk und es verhindert schließlich die Bildung von Schimmel und Bakterien und über die Zeit.

Aussehen

weiße thixotrope Paste

Aushärtung

Koaleszenz der Vinylemulsion

spezifisches Gewicht

gr/ml

Oberflächenvorbereitung

neue Oberflächen: Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen trocken sind. Wenn es Schimmel gibt, behandeln Sie die Oberfläche mit geeigneten Entfeuchtungsprodukten. Entfernen Sie eventuelle Ausblühungen und ablösende Farben durch Bürsten und Waschen.
Grundieren Sie die gesamte Oberfläche mit einer Schicht unseres Produkts SABBIAFOND PER MARMOREO, das zu 20 - 25 % mit Wasser verdünnt ist.
alte Oberflächen: Entfernen Sie alte ablösende Farben. Temperafarben müssen durch Bürsten und Waschen entfernt werden. Grundieren Sie die gesamte Oberfläche mit einer Schicht unseres Produkts SABBIAFOND PER MARMOREO, das zu 20 - 25 % mit Wasser verdünnt ist.

Produktvorbereitung

Es ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung mit einem Spachtel

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 8 bis 35° C
Luftfeuchtigkeit: 0 - 75 %
Luftfeuchtigkeit des Substrats: < 10 %

Trocknung

Bei 20° C und 65 % RH Dicke 400 - 500 Mikron
Schleifbar nach 1 - 2 Stunden je nach Dicke
Überstreichbar nach 5 - 6 Stunden nach Anwendung des Fixierprodukts.

Anwendung

Tragen Sie eine Schicht SABBIAFONDO PER MARMOREO auf. Für eine perfekte Haftfähigkeit fahren Sie mit der Vorbereitung der Farbe mit den auf unserer Farbkarte angegebenen Farben fort und lassen Sie sie mindestens 24 Stunden trocken.
Erste Schicht: Tragen Sie MARMOREO mit einem Stahlspachtel auf die Oberfläche auf. Warten Sie 8 bis 14 Stunden für eine perfekte Trocknung und tragen Sie eine zweite Schicht MARMOREO mit einem Stahlspachtel auf, um eine völlig glatte Oberfläche zu erhalten. Warten Sie 8 - 10 Stunden für die Trocknung. Vor dem Auftragen der dritten Schicht ist es ratsam, das dieses Produkt zu mischen, um es flüssiger in der Anwendung zu machen. Auf diese Weise dringt MARMOREO in die gesamte Oberfläche ein, schließt alle Risse und macht das Substrat perfekt glatt. Die Anwendung der dritten Schicht muss mit der schrägen Stahlkelle im « Put - and - Take » Verfahren für etwa 1 Quadratmeter erfolgen. Warten Sie ca. 30 Sekunden und streichen Sie mit dem Spachtel immer schief und gut gereinigt über. Gehen Sie auf diese Weise über die gesamte Oberfläche vor und überlappen Sie dabei den vorherigen Anstrich, um eventuelle Verbindungspunkten zu entfernen. Auf diese Weise erhalten Sie eine vollständig glänzende und weiche Oberfläche.

Haltbarkeitsdauer

1 Jahr an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Kg 20 - Kg 10 - Kg 2 - Kg

