Scheda Tecnica

MUROVIVO





wasserverdünnbare Antischimmel - Farbe

Antikondensation

luftdurchlässig

Codice	0824
Beschreibung	Lack auf Basis von vinylversatischem Harz, modifiziert mit hohlen Glaskugeln, um eine gute Wärmedämmung zu gewährleisten und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern.
Verwendung	Dieses Produkt wird zum Schutz von Wandoberflächen in feuchten oder kondensierten Umgebungen verwendet, wie z. B. : Bäder, Küchen, Keller, Wäschereien, usw. Es kann auf altem und neuem Putz, Beton, Gips - und Gipskartonflächen sowie alten Anstrichen aufgetragen werden, solange sie gut haftet.
Aussehen des Films	matt
Farbe	weiß und Farben der Farbkarte
Komponenten	1
Aushärtung	physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

spezifisches Gewicht	von 0,900 gr / ml
VOC	12 gr/ liter
theoretische Ausbeute	6 m² / Liter für glatte und mittelstark saugende Oberflächen
Flammpunkt	Komponent A > 114° C
Temperaturbeständigkeit	max. 60° C
Oberflächenvorbereitung	neue Oberflächen: Neue Putz oder Ausbesserungen müssen ausgehärtet, sauber und trocken sein und dürfen nicht abblättern. Bei Schimmelbefall behandeln Sie die Oberfläche mit geeignetem Entfeuchtungsprodukt. Entfernen Sie eventuelle Ausblühungen durch Abbürsten oder Abwaschen. Grundieren Sie die gereinigten Oberflächen mit Acrylfixiermitteln. Bereits lackierte Oberflächen: Entfernen Sie alle ablösende Teile der Farben. Bei Temperafarben oder Farben auf Kalkbasis entfernen Sie sie vollständig durch Abwaschen und Abbürsten.
Produktvorbereitung	Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu. Komponente A 100 Wasser max. 5 – 10 %
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur: von + 8 bis 40° C Oberflächentemperatur: > 10° C Luftfeuchtigkeit: 0 – 80 % Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Warnungen

. nicht auf feuchte oder nicht ausgehärtete Oberflächen auftragen
. nicht bei Temperaturen unter 10° C anwenden
. nicht anwenden, wenn die Luftfeuchtigkeit 80 % übersteigt

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

Für Dicken von 100 Mikron	10° C	20° C	30° C	
trocken anfühlen	3	1	0,5	Stunden
Tiefentrocknung	12	8	4	Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C	
	12	8	4	Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen			

Anwendung

Das Produkt kann mit Pinsel oder Rolle aufgetragen werden.
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.
Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.
Das Produkt sollte mit der Methode der gekreuzten Pinselstriche aufgetragen werden.

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it