

# Novolux



synthetisches Veredelungsprodukt

guter Glanz und gute Ausdehnung

ausgezeichnete Wetterbeständigkeit



## Codice

0104

## Beschreibung

Veredelungsfarbe auf Basis von Kunstharzen, die mit nicht vergilbenden, trocknenden Ölen modifiziert sind.

Verwendung Dieser Lack wird als Veredelungsprodukt für Metallstrukturen verwendet, die in ländlichen Räumen und Meeresumwelten zu finden sind.

## Aussehen des Films

glänzend

## Farbe

weiß und Farben der Farbkarte

## Komponenten

1

## Aushärtung

physische Aushärtung durch Lösungsmittelverdampfung und oxidative Polymerisation

## spezifisches Gewicht

1,1800 gr / ml

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                  |                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Volumen der Feststoffe             | 51%                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |                                       |
| Voc                                | 380 gr / Liter                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |                                       |
| Minstdicke                         | 50 – 60 Mikron                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |                                       |
| theoretische Ausbeute              | 8.5 m² / Liter bei einer Dicke von 60 Mikron                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |                                       |
| Flammpunkt                         | Komponente A 34° C<br>Verdünnungsmittel 34° C                                                                                                                                                                                      |                                                 |                  |                                       |
| Temperaturbeständigkeit            | max. 100° C kontinuierlich, 140° C diskontinuierlich                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |                                       |
| Oberflächenvorbereitung            | Mit Rostschutzprodukten grundierte Oberflächen wie « RESINFER », « RESINCOR R.E. », « RESINZINC ».                                                                                                                                 |                                                 |                  |                                       |
| Produktvorbereitung                | Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung und fügen Sie das Verdünnungsmittel hinzu.<br>Komponente A 100<br>Verdünnungsmittel 5 - 10 %, abhängig von der Dicke des aufzutragenden Trockenfilms.                                   |                                                 |                  |                                       |
| Umgebungsbedingungen               | Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C<br>Oberflächentemperatur: > 10° C<br>Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %<br>Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen. |                                                 |                  |                                       |
| Trocknungs - und Aushärtungszeiten | für Dicken von 45 Mikron trocken anfühlen<br>Tiefentrocknung                                                                                                                                                                       | 10° C<br>4<br>24                                | 20° C<br>2<br>12 | 30° C<br>1<br>6<br>Stunden<br>Stunden |
| Zeit zum Überstreichen             | Minimum (Stunden)<br>Maximum                                                                                                                                                                                                       | 10° C<br>24<br>unbegrenzt ohne Verunreinigungen | 20° C<br>12      | 30° C<br>6<br>Stunden                 |

Anwendung

Pinsel, Rolle, Spray  
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.  
Für Rollen Anwendungen verwenden Sie kurzhaarige Rolle.

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A 2,5 Lt. - 0,750 Lt. - 0,375 Lt.  
Verdünnungsmittel 1 Lt. - 5 Lt. - 25 Lt.