

PITTURA A CALCE



wasserverdünnbare Farbe auf Kalkbasis

ausgezeichnete Luftdurchlässigkeit

für den Innen - und Außenbereich geeignet



Prodotti Professionali

Codice

0828

Beschreibung

Mineralwasserfarbe auf Kalkbasis, modifiziert mit synthetischen Polymeren, die den alten Deckungseffekt von Kalk hat. Sie haftet ohne Ablöseprobleme auf feuchten Oberflächen.

Verwendung

Dieser Lack kann auf alten und neuen Putzen auf Basis von hydraulischen bindenden Mitteln, auf saugfähigen mineralischen Oberflächen angewendet werden. Es wird nicht für die Verwendung auf alten synthetischen Farben wie Quarzfarben und Kunststoffbeschichtungen empfohlen.

Times New Roman

matt

Farbe

weiß und Farben der Farbkarte

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

spezifisches Gewicht

von 1,380 gr / ml

VOC

30 gr / Liter

theoretische Ausbeute

7 - 8 m² / Liter für glatte, mittelstark saugende Oberflächen

Flammpunkt

Komponente A > 114° C

Oberflächenvorbereitung

neue Oberflächen:
Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen trocken sind. Bei Schimmelbefall behandeln Sie die Oberfläche mit geeignetem Entfeuchtungsprodukt.
Entfernen Sie eventuelle Ausblühungen und alle ablösende Teile der Farben durch Abbürsten oder Abwaschen.

alte Oberflächen:
Entfernen Sie alle ablösende Teile der Farben. Bei Temperafarben oder Farben auf Kalkbasis entfernen Sie sie vollständig durch Abwaschen und Abbürsten.

Produktvorbereitung

Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu.

Komponente A	100	
Wasser	max. 25 - 30 %	erste Schicht
	Max. 10 - 15 %	zweite Schicht

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 10 bis 35° C
Oberflächentemperatur: > 10° C
Luftfeuchtigkeit: 0 - 75 %
Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Informationen zur Anwendung

Die Trocknung und die Karbonisierung von Kalk wird durch die Umgebungsbedingungen beeinflusst: Ist es ratsam, bei Temperaturen zwischen 10° C und 35° C und einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 75 % aufzutragen. Vermeiden Sie die Anwendung unter direkter Sonneneinstrahlung. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit oder Regen können zum Ausbleichen der Oberfläche führen.

Trocknungs- und Aushärtungszeiten

	10° C	20° C	30° C
trocken anfühlen	3	1	0,5 Stunden
Tiefentrocknung	8	4 - 5	2 Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C
	48	24	12 Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen		

Anwendung

Das Produkt kann mit Pinsel oder Rolle aufgetragen werden. Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel. Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle. Das Produkt sollte mit der Methode der gekreuzten Pinselstriche aufgetragen werden.

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A