

# QUARZO LUX EXTRA



auf Grundlage von Quarzmehl

ausgezeichnete Waschbarkeit

Wetterbeständigkeit



Prodotti Professionali

## Code

0818

## Beschreibung

Veredelungsprodukt auf Basis von Acrylharzemulsion und lichtresistenten Pigmenten. Es hat eine gute Abwaschbarkeit und eine einfache Anwendung. Es lässt die Wand atmen und es bietet eine außergewöhnliche Wetterbeständigkeit.

## Verwendung

Diese Farbe wird für Außen - und Innenanstriche von Mauerwerken, vorgefertigter Stahlbetongebäude, Putz, freigelegter Ziegelsteine usw. verwendet. Der Quarz verbessert Beständigkeitseigenschaften, er ermöglicht das Auftragen höherer Schichtdicken als bei normalen abwaschbaren Lacken und er verbirgt somit eventuelle Unvollkommenheiten des Substrats.

## Aussehen des Films

matt

## Farbe

weiß und Farben der Farbkarte

## Komponenten

1

## Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |     |        |           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|-----------|
| spezifisches Gewicht    | von 1,527 gr / lt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |     |        |           |
| Volumen der Feststoffe  | 43 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |     |        |           |
| VOC                     | 40 gr / Liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |     |        |           |
| Mindestdicke            | 50 - 60 Mikron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |     |        |           |
| theoretische Ausbeute   | 8,6 m <sup>2</sup> / Liter mit einer Dicke von 50 Mikron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |     |        |           |
| Flammpunkt              | Komponente A > 114° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |     |        |           |
| Temperaturbeständigkeit | max. 60° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |     |        |           |
| Oberflächenvorbereitung | <p>neue Oberflächen:<br/>Verwenden Sie einen Acryl - Isoliergrundierlack (IMPRIMITURA ACRILICA). Für Oberflächen mit hoher Alkalinität (Kalk - Verputze oder neue vorgemischte Verputze) verwenden Sie ein universelles neutralisierendes Isolierprodukt, das auf Grundlage von alkalibeständigen Harzen ist (PRIMER/P). Die gleiche Behandlung ist bei zuvor mit Kalk oder Kreide behandelten Oberflächen ratsam.</p> |              |     |        |           |
| Produktvorbereitung     | <p>Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu</p> <table> <tr> <td>Komponente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Wasser</td><td>max. 40 %</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                   | Komponente A | 100 | Wasser | max. 40 % |
| Komponente A            | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |     |        |           |
| Wasser                  | max. 40 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |     |        |           |
| Umgebungsbedingungen    | <p>Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C<br/> Oberflächentemperatur: &gt; 10° C<br/> Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %<br/> Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.</p>                                                                                                                                                                     |              |     |        |           |

### Trocknungs - und Aushärtungszeiten

| für Dicken von 50 Mikron | 10° C | 20° C | 30° C |         |
|--------------------------|-------|-------|-------|---------|
| trocken anfühlen         | 3     | 1     | 0,5   | Stunden |
| Tiefentrocknung          | 8     | 4 - 5 | 2     | Stunden |

### Zeit zum Überstreichen

| Minimum (Stunden) | 10° C                            | 20° C | 30° C |         |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------|---------|
|                   | 8                                | 4     | 3     | Stunden |
| Maximum           | unbegrenzt ohne Verunreinigungen |       |       |         |

### Anwendung

Pinself, Rolle, Spray  
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.  
Für Rollen anwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.  
Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinselftriche

### Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

### Packungen

Komp A Lt. 14 - Lt. 5 - Lt. 2,5

### Confezioni

Comp A Lt. 14 Lt. 5 Lt. 2,5