Scheda Tecnica

QUARZO LUX EXTRA





auf Grundlage von Quarzmehl

ausgezeichnete Waschbarkeit

Wetterbeständigkeit

Code	0818
Beschreibung	Veredelungsprodukt auf Basis von Acrylharzemulsion und lichtresistenten Pigmenten. Es hat eine gute Abwaschbarkeit und eine einfache Anwendung. Es lässt die Wand atmen und es bietet eine außergewöhnliche Wetterbeständigkeit.
Verwendung	Diese Farbe wird für Außen - und Innenanstriche von Mauerwerken, vorgefertigter Stahlbetongebäude, Putz, freigelegter Ziegelsteine usw. verwendet. Der Quarz verbessert Beständigkeitseigenschaften, er ermöglicht das Auftragen höherer Schichtdicken als bei normalen abwaschbaren Lacken und er verbirgt somit eventuelle Unvollkommenheiten des Substrats.
Aussehen des Films	matt
Farbe	weiß und Farben der Farbkarte
Komponenten	1
Aushärtung	physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

spezifisches Gewicht	von 1,527 gr / lt
Volumen der Feststoffe	43 %
VOC	40 gr / Liter
Mindestdicke	50 - 60 Mikron
theoretische Ausbeute	8,6 m² / Liter mit einer Dicke von 50 Mikron
Flammpunkt	Komponente A > 114° C
Temperaturbeständigkeit	max. 60° C
Oberflächenvorbereitung	neue Oberflächen: Verwenden Sie einen Acryl - Isoliergrundierlack (IMPRIMITURA ACRILICA). Für Oberflächen mit hoher Alkalinität (Kalk - Verputze oder neue vorgemischte Verputze) verwenden Sie ein universelles neutralisierendes Isolierprodukt, das auf Grundlage von alkalibeständigen Harzen ist (PRIMER/P). Die gleiche Behandlung ist bei zuvor mit Kalk oder Kreide behandelten Oberflächen ratsam.
Produktvorbereitung	Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu Komponente A 100 Wasser max. 40 %
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C Oberflächentemperatur: > 10° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 % Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

für Dicken von 50 Mikron	10° C	20° C	30° C	
trocken anfühlen	3	1	0,5	Stunden
Tiefentrocknung	8	4 - 5	2	Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C	
	8	4	3	Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen			

Anwendung

Pinsel, Rolle, Spray
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.
Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.
Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinselstriche

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A Lt. 14 - Lt. 5 - Lt. 2,5

Confezioni

Comp A Lt. 14 Lt. 5 Lt. 2,5

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it