

RESIN GUM FBR



faserverstärkte wasserdichte Barriere

UV - beständig

Festigkeit gegen Staunässe



Codice

1006 FBR

Beschreibung

Elastische Veredelungsfarbe auf der Basis von Styrol - Acryl - Emulsionen mit interner Plastifizierung und Naturfasern, die dem Produkt nach vollständiger Trocknung dauerhafte Elastizität und Wetterbeständigkeit verleihen.

Verwendung

Dieser Lack wird für die Abdichtung von Betonkonstruktionen, Fundamenten, Teile der Mauer, die nicht leicht unter der Fahrbahnoberfläche zu sehen sind und Dächern mit Bitumenabdichtungen verwendet, wo wir eine gute Abdichtung zu niedrigen Kosten erreichen wollen. « RESIN GUM FBR » kann mit keramischen Produkten überzogen werden oder man kann es so lassen, wie es ist.

Aussehen des Films

matt

Farbe

weiß - rot - grau

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

spezifisches Gewicht	von 1,290 - 1320 gr / ml
Volumen der Feststoffe	57 %
VOC	120 gr / Liter
Mindestdicke	500 Mikron
theoretische Ausbeute	1,1 m ² / Liter bei einer Dicke von 500 Mikron
Flammpunkt	Komponente A > 114° C
Prozentsatz der Reflexion	weiß 80 %
Dehnung %	50 % bei einer Dicke von 2000 Mikron
Oberflächenvorbereitung	Führen Sie eine sorgfältige Reinigung durch, um Staub, lose Teile, Fett und andere Verunreinigungen zu entfernen. Grundieren Sie mit unserem « H 95 IMPRIMITURA » bei sehr saugfähigen oder mehligten Untergründen oder unserem lösemittelhaltigen « PRIMER ALLA PLIOLITE ». Bei neuen oder alten Bitumenabdichtungen tragen Sie eine Schicht unserer wasserbasierten Grundierfarbe « BITUMPRIMER » auf. Die Oberfläche muss trocken sein; die übermäßige Feuchtigkeit im Substrat kann, wenn sie dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, Dampf erzeugen, der zu Blasenbildung und anschließender Ablösung der Beschichtung führt.
Produktvorbereitung	Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung. Bei Spachtelanwendungen sollte das Produkt nicht verdünnt werden. Bei Rolle - oder Pinselanwendungen verdünnen Sie das Produkt mit 10 bis 15 % Wasser.

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C
Oberflächentemperatur: > 10° C
Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %
Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

für Dicken von 500 Mikron	10° C	20° C	30° C
trocken anfühlen	24	6	1 Stunden
Tiefentrocknung	24	8	2 Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C
	24	8	3 Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen		

Anwendung

Das Produkt kann mit Pinsel, Rolle oder Spachtel aufgetragen werden.
Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige oder wabenförmige Rollen.

Haltbarkeitsdauer

1 Jahr an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A Lt. 14 - Lt. 5 - Lt. 2,5