

Scheda Tecnica

RESIN STUCCO IN POLVERE





gute Haftung

leicht zu schleifen

nur für den Innenbereich geeignet



Code

Beschreibung

modifizierte Griffkreide

Verwendung

Das Produkt wird zum Ausgleichen von Unvollkommenheiten auf Wandsubstraten wie Rissen oder Vertiefungen geeignet. Es kann auf neuen und alten Verputzen, Betonoberflächen, Gips und Gipskarton, alten Anstrichen, die gut auf dem Substrat haften, angewendet werden.

Aussehen

weißes Pulver

Hydratation

spezifisches Gewicht

2,7 - 3 gr/ml

Copyright 2018 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 00379520729 www.resinacolor.com - www.resinacolor.it



Scheda Tecnica

Oberflächenvorbereitung

Die Oberfläche muss konsistent und kompakt sein, andernfalls muss sie konsolidiert werden. Wenn das Substrat ablöst, verwenden Sie ein Acrylfixiermittel auf Wasser - oder Lösungsmittelbasis.

Bei neuen Verputzen entfernen Sie eventuelle Ausblühungen durch Abwaschen und Abschaben.

Entfernen Sie bei alten Lacken alle ablösende Teile. Bei Farben auf Kalk - oder Temperabasis entfernen Sie diese durch Abwaschen und Abschaben.

Produktvorbereitung

Mischen Sie 100 Teile Pulver mit

Wasser, bis Sie eine cremige Paste erhalten.

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 8 bis 35° C

Luftfeuchtigkeit: 0 - 75 %

Luftfeuchtigkeit des Substrats: < 10 %

Topfzeit

etwa 2 Stunden

Trocknung

Bei 20° C und 65 % RH Dicke 400 - 500 Mikron Schleifbar nach 1 - 2 Stunden je nach Dicke

Überstreichbar nach 5 - 6 Stunden nach Anwendung des Fixierprodukts.

Anwendung

mit der Spatel

Haltbarkeitsdauer

1 Jahr an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Kg. 15 Kg. 5 Kg. 1