Scheda Tecnica

SOFT





transparente Veredelungsfarbe

abwaschbar

glänzend - matt

Code	0712
Beschreibung	Transparente glänzende und matte Veredelungsfarbe auf Basis von Acrylharzen in Wasseremulsion für den Innenbereich und speziellen metallischen Partikelgrößenpigmenten, die dem Substrat einen besonderen schillernden Metalleffekt verleihen.
Verwendung	Dieses Lack kann auf bereits gestrichene Wandflächen, Beton, Putz, Zement und auf bereits vorbereitete Oberflächen aufgetragen werden.
Aussehen des Films	matt – glänzend
Farbe	transparent und Farben der Farbkarte
Komponenten	1
Aushärtung	physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

spezifisches Gewicht	von 1,00 gr/lt
VOC	40 gr/ liter
Mindestdicke	40 Mikron
theoretische Ausbeute	4 – 5 mq/kg
Flammpunkt	Komponente > 114°C
Temperaturbeständigkeit	Max 60°C
Waschbarkeit	> 15000 Schüsse
Oberflächenvorbereitung	neue Oberflächen: Tragen Sie eine Schicht unseres Isolierprodukts IMPRIMITURA ACRILICA auf, das im Verhältnis 1 : 5 mit Wasser verdünnt wird (mischen Sie 5 Liter Wasser für jeden Liter IMPRIMITURA ACRILICA). alte Oberflächen: Entfernen Sie alle ablösende Teile der Farben. Nach sorgfältiger Reinigung der Oberfläche tragen Sie eine Schicht unseres Isolierprodukts IMPRIMITURA ACRILICA auf, das im Verhältnis 1 : 5 mit Wasser verdünnt wird (mischen Sie 5 Liter Wasser für jeden Liter IMPRIMITURA ACRILICA).
Produktvorbereitung	Es ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung Komponente A 100

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C
Oberflächentemperatur: > 10° C
Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %
Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

für Dicken von 50 Mikron	10° C	20° C	30° C	
trocken anfühlen	3	1	0,5	Stunden
Tiefentrocknung	8	4 - 5	2	Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C	
	8	4	3	Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen			

Anwendung

Nach sorgfältiger Vorbereitung der Oberfläche tragen Sie das Produkt wie folgt auf:
Tragen Sie eine Schicht unseres weißen Grundierlack oder einer anderen Farbe SABBIAFOND mit einem Pinsel oder einer Rolle auf, der mit 20 - 25 % Wasser verdünnt wird, auf.
Nach dem Trocknen tragen Sie eine Schicht unverdünntes SOFT mit einem geeigneten Pinsel oder mit einem Handschuh oder Schwamm auf, wobei Sie kreisförmige, kreuzweise oder zufällige Schichten ausführen, ohne klare Linien zu hinterlassen.
SOFT kann auf allen wasserbasierten Lacken angewendet werden.

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A Kg. 5 – Kg. 2

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it