

SUPER PAINT OPACO GREEN



supermatte und wasserverdünnbare Farbe

hohe Deckung

vollständige Waschbarkeit



Code

0859

Beschreibung

Sie ist eine supermatte und superdeckende Dispersionsfarbe auf Basis von Vinylharz in Wasserdispersion VOC-0

Verwendung

Sie ist sowohl für die Behandlung von Innen - als auch von Außenoberflächen geeignet.
Sie kann auf neuen oder alten Verputzen, Beton -, Gips - und Gipskartonoberflächen, alten Anstrichen oder saugfähigen mineralischen Substraten angewendet werden.

Aussehen des Films

matt

Farbe

weiß und Farben der Farbkarte

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

spezifisches Gewicht

von 1,580 gr / ml

Volumen der Feststoffe

40%

VOC

0 gr/ liter

theoretische Ausbeute

14 - 18 m² / Liter

Flammpunkt

Komponente A > 114° C

Temperaturbeständigkeit

Max 60°C

Waschbarkeit

> 10000 Schüsse

Oberflächenvorbereitung

neue Oberflächen:
Die neuen Verputzen oder die Flicken müssen ausgehärtet, sauber, trocken und nicht ablösend sein. Bei Schimmelbefall behandeln Sie die gesamte Oberfläche mit einem geeigneten Entfeuchtungsprodukt. Entfernen Sie eventuelle Ausblühungen durch Bürsten oder Waschen. Grundieren Sie die gereinigten Oberflächen mit Acryl - Fixiermitteln z. B. IMPRIMITURA ACRILICA, 1 zu 8 mit Wasser verdünnt. Für den Außenbereich ist es ratsam, ein lösemittelhaltiges Fixiermittel wie PRIMER/P zu verwenden, das zu 20 - 25% mit synthetischer Verdünnung verdünnt ist.

Bereits lackierte Oberflächen:
Entfernen Sie alle ablösende Teile der Farben. Bei Temperafarben oder Farben auf Kalkbasis ist eine vollständige Entfernung durch Waschen und Bürsten erforderlich.

Produktvorbereitung

Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu

Komponente A100

Wasser

erste Schicht max. 55 - 65 %

zweite Schicht max. 40 - 55 %

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 8 bis 40° C
 Oberflächentemperatur: > 10° C
 Luftfeuchtigkeit: 0 - 80 %
 Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen

Warnungen

. Nicht auf feuchte oder nicht ausgehärtete Oberflächen auftragen.
 . Nicht bei Temperaturen unter 10° C anwenden
 . Nicht bei einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 80 %, bei drohendem Regen und bei Wind anwenden.

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

für Dicken von 100 Mikron	10° C	20° C	30° C	
trocken anfühlen	3	1	0,5	Stunden
Tiefentrocknung	8	4	2	Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C	
	8	4	2	Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen			

Anwendung

Pinzel, Rolle, Spray
 Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.
 Für Rollen Anwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.
 Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinzelstriche

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A