

VELAX SATINATO



außergewöhnliche Abriebfestigkeit

hervorragender Deckvermögen

vollständige Waschbarkeit



Prodotti Professionali

Codice

0801

Beschreibung

Wasserbasierter Emulsionslack auf Acrylharzbasis für den Innen - und Außenbereich mit hoher Chemikalien - und Wetterbeständigkeit. Außergewöhnliche Waschbarkeit, Deckvermögen, Ausdehnung und Bürstbarkeit machen « VELAX » zu einem einzigartigen Produkt seiner Art.

Verwendung

Diese Farbe wird für die Behandlung von Oberflächen in Schulen, Krankenhäusern, Kindergärten oder für Umgebungen eingesetzt, in denen eine hohe Wasch - und Desinfektionsbeständigkeit erforderlich ist. Es kann auf neuen oder alten Putz -, Beton -, Gips - und Gipskartonflächen, alten Anstrichen oder saugfähigen mineralischen Untergründen angewendet werden.

Aussehen des Films

matt

Farbe

weiß und Farben der Farbkarte

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

spezifisches Gewicht	von 1,330 gr / ml				
Volumen der Feststoffe	40%				
VOC	12 gr / Liter				
theoretische Ausbeute	6 m ² / Liter				
Flammpunkt	Komponente A > 114° C				
Temperaturbeständigkeit	max. 60° C				
Waschbarkeit	> 25000 Schüsse				
Oberflächenvorbereitung	neue Oberflächen: Neue Putz oder Ausbesserungen müssen ausgehärtet, sauber und trocken sein und dürfen nicht abblättern. Bei Schimmelbefall behandeln Sie die Oberfläche mit geeignetem Entfeuchtungsprodukt. Entfernen Sie eventuelle Ausblühungen durch Abbürsten oder Abwaschen. Grundieren Sie die gereinigten Oberflächen mit unserer Acrylfixierfarbe auf Wasserbasis « H95 IMPRIMITURA ». Für die Anwendung im Außenbereich ist es ratsam, die Oberflächen mit « H95 IMPRIMITURA » oder lösemittelhaltigem « PRIMER/P » zu grundieren. Bereits lackierte Oberflächen: Entfernen Sie alle ablösende Teile der Farben. Bei Temperafarben oder Farben auf Kalkbasis entfernen Sie sie vollständig durch Abwaschen und Abbürsten. Grundieren Sie die Oberflächen mit unserem Acryl - Isolierprodukt « H95 IMPRIMITURA » oder « PRIMER/P ».				
Anmerkungen	Um die Eigenschaften unseres satinierten Produkts « VELAX » zu hervorheben, ist es notwendig, perfekt glatte und ebene Oberflächen vorzubereiten.				
Produktvorbereitung	Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu. <table> <tr> <td>Komponente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Wasser</td><td>erste Schicht 15 - 20 % zweite Schicht 10 - 15 %</td></tr> </table>	Komponente A	100	Wasser	erste Schicht 15 - 20 % zweite Schicht 10 - 15 %
Komponente A	100				
Wasser	erste Schicht 15 - 20 % zweite Schicht 10 - 15 %				

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 8 bis 40° C
Oberflächentemperatur: > 10° C
Luftfeuchtigkeit: 0 - 80 %
Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Warnungen

. nicht auf feuchte oder nicht ausgehärtete Oberflächen auftragen
. nicht bei Temperaturen unter 10° C anwenden
. nicht anwenden, wenn die Luftfeuchtigkeit 80 % übersteigt, bei drohendem Regen und bei Vorhandensein von Wind.

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

für Dicken von 100 Mikron	10° C	20° C	30° C	
trocken anfühlen	3	1	0,5	Stunden
Tiefentrocknung	8	4	2	Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C	
	8	4	2	Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen			

Anwendung

Das Produkt kann mit Pinsel, Rolle oder Spray aufgetragen werden.
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.
Für Rollen Anwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.
Das Produkt sollte mit der Methode der gekreuzten Pinselstriche aufgetragen werden.

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A Lt. 14 - Lt. 5 - Lt. 2,5