

VITRUM LUCIDO



glänzendes Veredelungsprodukt auf Wasserbasis

geruchloser, brennbarer Lack

elastisches und witterungsbeständiges Produkt



Beschreibung

Dieses Produkt ist eine transparente Farbe auf Basis von Acrylharzen mit einem glänzenden Endeffekt; es ist lufttrocknend und schnell aushärtend. Der trockene Film hat eine hohe Abrieb-, Wetter- und Chemikalienbeständigkeit, gute Flexibilität und Festigkeit.

Verwendung

Diese Farbe kann für alle neuen und alten, bereits gestrichenen Oberflächen in die Innen - und Außenbereiche verwendet werden.

Aussehen des Films

glänzend

Farbe

farblos

Komponenten

1

Aushärtung

Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

spezifisches Gewicht

1,000 - 1,050 gr / ml

Volumen der Feststoffe

33 %

VOC

40 gr/ Liter

theoretische Ausbeute

8 - 9 m² / Liter für mittelstark saugfähiges Holz

Flammpunkt

ND

Oberflächenvorbereitung

Neue oder restaurierte Oberflächen:

Neue metallische Oberflächen:

Entfernen Sie Staub und Verunreinigungen wie Fett und Öl von der Oberfläche.

Für neues Holz:

Tragen Sie eine verdünnte erste Schicht auf, entfernen Sie die Holzhaare durch Abschleifen und tragen Sie eine zweite Schicht.

Für neuen Beton:

Angemessene Entstaubung: Tragen Sie eine verdünnte Schicht auf, gefolgt von einer unverdünnten oder leicht verdünnten Schicht nach 24 Stunden.

Produktvorbereitung

Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu.

Komponente A	100	
Verdünnung Wasser	10 - 20 %	erste Schicht
	5 - 6 %	zweite Schicht

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 8 bis 35° C

Oberflächentemperatur: > 5° C

Luftfeuchtigkeit: 0 - 75 %

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

Bei 20° C und 65 % RH

Nach 1 Stunde trocken anfühle; überstreichbar nach 7 Stunden

Anwendung

Pinzel, Rolle, Spray

Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinzel.

Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.

Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinzelstriche

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A Lt. 2,5 - Lt. 0,750