

# ACRIL SILOX INDOOR



Wanddispersionsfarbe

Gute Haftung, wasserabweisend und atmungsaktiv

Für innen und außen.



Prodotti Professionali

Code

0898

Beschreibung

Wandfarbe auf Basis von Siloxan und Acrylharz, mit ausgezeichneter Abdeckung und Waschbarkeit.

Verwendung

Aufgrund seiner Qualität eignet er sich zur Dekoration und zum Schutz neuer Träger und in der Wartungsphase für Gipskarton und Putze unterschiedlicher Zusammensetzung (Zement, Kalkbasis und Vormischungen). Es hat eine schöne ästhetische Erscheinung sowohl weiss als auch farbig

Aussehen des Films

Matt

Abdeckung

Tolle

Schmutzig ziehen

Niedriger

Farbe

Weiß, gelb und verschiedene Farben

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Komponenten                   | 1                                                                              |
| Verhärtung                    | Physikalisch durch Verdampfung von Wasser.                                     |
| spezifisches Gewicht          | 1,430 gr/ml                                                                    |
| VOC                           | 25 gr/ liter                                                                   |
| theoretische Deckungsvermögen | 9 - 10 mq / Liter pro Hand (abhängig von der Medienaufnahme)                   |
| Flammpunkt                    | > 100°C                                                                        |
| Waschbarkeit                  | > 10000 colpi                                                                  |
| Kapillare Aufnahme            | DIN 52615: Sd=0,14 m                                                           |
| Beitritt                      | ISO 2409: Tolle                                                                |
| Auskreidung                   | ISO 4628-6: Tolle                                                              |
| Temperaturbeständigkeit       | Max 60°C                                                                       |
| Wasserdampfdurchlässigkeit    | ASTM D 1653-72: 752,2 g/mq d; 1988,6 g/mq d (interpolierter Dampf des Trägers) |

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: da + 5 a 40°C  
 ABS-Filament > di 10°C  
 Feuchtigkeit: 0 - 85 %  
 Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, ist es notwendig die Temperatur des Trägers mindestens 3°C über dem Taupunkt liegt.

### Vorsichtsmaßnahmen

. Nicht auf feuchten oder ungereiften Untergründen anwenden  
 .Nicht bei Temperaturen unter 10°C anwenden  
 Die Medienfeuchtigkeit sollte weniger als 10% betragen.

### Trocknungs- und Aushärtungszeiten des Produkts

| Für Dicken von 50 Mikrometer | 10°C | 20°C  | 30°C |     |
|------------------------------|------|-------|------|-----|
| Bei Berührung trocken        | 3    | 1     | 0,5  | ore |
| Trockenen tiefgründig        | 8    | 4 - 5 | 2    |     |

### Beim Übermalen

| Minimum (Uhr) | 10°C | 20°C | 30°C |
|---------------|------|------|------|
|               | 8    | 4    | 3    |

Maximal unbegrenzt in Abwesenheit von Verunreinigungen

### Anwendung

Pinself, Rolle, Spritzpistole  
 Für Pinselanwendungen verwenden Sie Nylonpinsel oder reine Borsten.  
 Für Walzenanwendungen verwenden Sie Rollen mit mittlerem Flor.  
 Verwenden Sie für die Anwendung die Kreuzhandmethode

### Lebensdauer

2 Jahre kühl und trocken (max. 40°C)

### Verpackung

2,5 ,5, 14 lt