Scheda Tecnica

# DELICATO






Acryl - Veredelungsprodukt auf Wasserbasis

waschbares Lack

dekoratives Lack

| | |
|---|---|
| Code | 0711 |
| Beschreibung | Gezierte dekorative metallische Veredelungsfarbe auf Grundlage von Acrylharzen in Emulsion. Sie hat eine ausgezeichnete Waschbeständigkeit und eine außergewöhnliche Bürstbarkeit und Dehnung; sie wird für Innenbereiche verwendet. |
| Verwendung | Dieses Lack kann auf bereits vorbereitete Betonwandoberflächen aufgetragen werden, bei denen ein metallisches Aussehen und eine ausgezeichnete Waschbeständigkeit mit Reinigungsmitteln erforderlich sind. |
| Aussehen des Films | metallisch |
| Farbe | Farben der Farbkarte |
| Komponenten | 1 |
| Aushärtung | physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

| | |
|---|---|
| spezifisches Gewicht | von 1,03 gr / m |
| VOC | 40 gr / Liter |
| Mindestdicke | 50 - 60 Mikron |
| theoretische Ausbeute | 4 - 5 m² / kg mit einer Dicke von 50 Mikron |
| Flammpunkt | Komponente A > 114°<br>C |
| Temperaturbeständigkeit | max. 60° C |
| Oberflächenvorbereitung | neue Oberflächen:<br>Tragen Sie eine Schicht unseres Isolierprodukts IMPRIMITURA ACRILICA auf, das im Verhältnis 1 zu 5 mit Wasser verdünnt wird (mischen Sie 5 Liter Wasser für jeden Liter IMPRIMITURA ACRILICA).<br><br>alte Oberflächen:<br>Entfernen Sie alle ablösende Teile der Farben. Nach sorgfältiger Reinigung der Oberfläche tragen Sie eine Schicht unseres Isolierprodukts IMPRIMITURA ACRILICA auf, das im Verhältnis 1 zu 5 mit Wasser verdünnt wird (mischen Sie 5 Liter Wasser für jeden Liter IMPRIMITURA ACRILICA).<br><br>Superfici vecchie: rimuovere tutte le parti in fasi di distacco, e dopo accurata pulizia del supporto, applicare una mano del nostro isolante IMPRIMITURA ACRILICA diluita con acqua in rapporto 1 a 5 (ogni litro di IMPRIMITURA ACRILICA miscelare 5 litri di acqua). |
| Produktvorbereitung | Es ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung<br>Komponente A 100 |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C
Oberflächentemperatur: > 10° C
Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %
Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

## Trocknungs - und Aushärtungszeiten

| für Dicken von 50 Mikron | 10° C | 20° C | 30° C | |
|---|---|---|---|---|
| trocken anfühlen | 3 | 1 | 0,5 | Stunden |
| Tiefentrocknung | 8 | 4 - 5 | 2 | Stunden |

## Zeit zum Überstreichen

| Minimum (Stunden) | 10° C | 20° C | 30° C | |
|---|---|---|---|---|
| | 8 | 4 | 3 | Stunden |
| Maximum | unbegrenzt ohne Verunreinigungen | | | |

## Anwendung

Nach sorgfältiger Vorbereitung der Oberfläche tragen Sie das Produkt wie folgt auf:
Tragen Sie eine Schicht unseres weißen Grundierlack SABBIAFOND mit einem Pinsel oder einer Rolle auf, der mit 20 - 25 % Wasser verdünnt wird. Um eine Farbe aus unserer Farbkarte zu erhalten, mischen Sie die in der angegebenen Menge auf unserer PLATINUM LINE - Karte unserer TONER - Pasten ein.
Erste Schicht: Tragen Sie das Produkt unverdünnt mit einem Pinsel auf.
Die Pinselstriche auf der Oberfläche müssen gekreuzt werden, um die Bildung von trockenen Stellen, die gut ausgerichtet sind, zu vermeiden
Zweite Schicht: Nach 6 Stunden eine zweite Schicht auf die gleiche Weise auftragen, um wunderbare Lichtkontraste zu erzielen.

## Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

## Packungen

Komp A Kg 2 – Kg 5

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it