

IDROCOLORE



Wandfarbe auf Wasserbasis

Gute Waschbarkeit

Für den Innen - und Außenbereich geeignet



Codice

0811

Beschreibung

« Idrocolore » basiert auf vinylversatatischen Harzen und undurchsichtigen Pigmenten; dieses Produkt ist eine abwaschbare Wasserfarbe, die sowohl im Innen - als auch im Außenbereich verwendet werden kann. Es hat eine gute Dickflüssigkeit und es ist sehr einfach zu Anwendung.

Verwendung

Dieser Lack kann auf bereits vorbereitete Betonwandoberflächen aufgetragen werden, bei denen ein gutes Aussehen und eine ausgezeichnete Waschbeständigkeit mit Reinigungsmitteln erforderlich sind.

Aussehen des Films

matt

Farbe

weiß

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

spezifisches Gewicht	von 1,550 gr / ml				
VOC	40 gr / Liter				
theoretische Ausbeute	8 - 9 m ² / Liter pro Anstrich				
Flammpunkt	Komponente A > 114° C				
Temperaturbeständigkeit	max. 60° C				
Waschbarkeit	> 6000 Schüsse				
Oberflächenvorbereitung	neue Oberflächen: Verwenden Sie einen Acryl - Isoliergrundierlack. Für Oberflächen mit hoher Alkalinität (Kalk - Verputze oder neue vorgemischte Verputze) verwenden Sie ein universelles neutralisierendes Isolierprodukt, das auf Grundlage von alkalibeständigen Harzen ist. Die gleiche Behandlung ist bei zuvor mit Kalk oder Kreide behandelten Oberflächen ratsam.				
Produktvorbereitung	Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu <table> <tr> <td>Komponente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Wasser</td><td>max. 40 %</td></tr> </table>	Komponente A	100	Wasser	max. 40 %
Komponente A	100				
Wasser	max. 40 %				
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C Oberflächentemperatur: > 10° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 % Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.				

**Trocknungs - und
Aushärtungszeiten**

für Dicken von 50 Mikron	10° C	20° C	30° C	
trocken anfühlen	3	1	0,5	Stunden
Tiefentrocknung	8	4 - 5	2	Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C	
	8	4	3	Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen			

Anwendung

Pinzel, Rolle, Spray
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinzel.
Für Rollenwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.
Das Produkt sollte mit der Methode der gekreuzten Pinzelstriche aufgetragen werden.

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A