

MUROVIVO FREE



wasserverdünnbare Antischimmel - Farbe

Antikondensation

Formaldehydfrei



Prodotti Risananti

Beschreibung

Farbe auf Basis von vinylversäthlichem Harz, die mit hohlen Glaskugeln modifiziert wurde, um eine gute Wärmedämmung eine ausgezeichnete Barrierewirkung gegen Kondenswasser zu gewährleisten. Sie ist mit Antischimmel - und Antialgenmitteln angereichert, die für den Menschen völlig unschädlich sind. Sie sollen die Bildung von Bakterien verhindern und die Wand sehr lange vor Schimmel - und Algenbildung schützen. « MUROVIVO » ist eine formaldehydfreie Farbe.

Verwendung

Dieses Produkt wird zum Schutz von Wandoberflächen in feuchten oder kondensierten Umgebungen verwendet, wie z. B. : Bäder, Küchen, Keller, Wäschereien, usw.

Es kann auf altem und neuem Putz, Beton, Gips - und Gipskartonflächen sowie alten Anstrichen aufgetragen werden, solange sie gut haftet.

Aussehen des Films

matt

Farbe

weiß und Farben der Farbkarte

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

spezifisches Gewicht

von 0,900 gr / ml

VOC

12 gr/ Liter

theoretische Ausbeute

6 m² / Liter für glatte und mittelstark saugende Oberflächen

Flammpunkt

> 114°C

Temperaturbeständigkeit

Max 60°C

Oberflächenvorbereitung

neue Oberflächen:

Neue Putz oder Ausbesserungen müssen ausgehärtet, sauber und trocken sein und dürfen nicht abblättern.

Bei Schimmelbefall behandeln Sie die Oberfläche wie folgt: Tragen Sie eine erste Schicht unseres Produkts « SD SPRAY » auf und trocknen Sie die Oberfläche mit einem Tuch. Dann tragen Sie eine Schicht unseres « SANIMUF » mit einem Pinsel oder einer Rolle auf und lassen Sie es mindestens 24 und höchstens 48 Stunden einwirken. Dann tragen Sie zwei Schichten « MUROVIVO FREE » auf.

Entfernen Sie eventuelle Ausblühungen durch Abbürsten oder Abwaschen.

Grundieren Sie die gereinigten Oberflächen mit unserem Acrylfixiermittel « ACRISOL ».

Bereits lackierte Oberflächen:

Entfernen Sie alle ablösende Teile der Farben. Bei Temperafarben oder Farben auf Kalkbasis entfernen Sie sie vollständig durch Abwaschen und Abbürsten.

Produktvorbereitung

Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu.

Komponente A

100

Wasser

max. 5 - 10 %

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 8° bis 40° C
 Oberflächentemperatur: > 10° C
 Luftfeuchtigkeit: 0 - 80 %
 Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Warnungen

. nicht auf feuchte oder nicht ausgehärtete Oberflächen auftragen
 . nicht bei Temperaturen unter 10° C anwenden
 . nicht anwenden, wenn die Luftfeuchtigkeit 80 % übersteigt

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

Für Dicken von 100 Mikron	10° C	20° C	30° C
trocken anfühlen	3	1	0,5 Stunden
Tiefentrocknung	12	8	4 Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C
	12	8	4 Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen		

Anwendung

Das Produkt kann mit Pinsel oder Rolle aufgetragen werden.
 Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.
 Für Rollen Anwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.
 Das Produkt sollte mit der Methode der gekreuzten Pinselstriche aufgetragen werden.

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A Lt. 14 - Lt. 5 - Lt. 2,5