

Novolux



synthetisches Veredelungsprodukt

guter Glanz und gute Ausdehnung

ausgezeichnete Wetterbeständigkeit



Codice

0104

Beschreibung

Veredelungsfarbe auf Basis von Kunstharzen, die mit nicht vergilbenden, trocknenden Ölen modifiziert sind.

Verwendung Dieser Lack wird als Veredelungsprodukt für Metallstrukturen verwendet, die in ländlichen Räumen und Meeresumwelten zu finden sind.

Aussehen des Films

glänzend

Farbe

weiß und Farben der Farbkarte

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch Lösungsmittelverdampfung und oxidative Polymerisation

spezifisches Gewicht

1,1800 gr / ml

Volumen der Feststoffe

51%

Voc

380 gr / Liter

Minstdicke

50 - 60 Mikron

theoretische Ausbeute

8.5 m² / Liter bei einer Dicke von 60 Mikron

Flammpunkt

Komponente A	34° C
Verdünnungsmittel	34° C

Temperaturbeständigkeit

max. 100° C kontinuierlich, 140° C diskontinuierlich

Oberflächenvorbereitung

Mit Rostschutzprodukten grundierte Oberflächen wie « RESINFER », « RESINCOR R.E. », « RESINZINC ».

Produktvorbereitung

Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung und fügen Sie das Verdünnungsmittel hinzu.

Komponente A	100
Verdünnungsmittel	5 - 10 %, abhängig von der Dicke des aufzutragenden Trockenfilms.

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C
 Oberflächentemperatur: > 10° C
 Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %
 Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Trocknungs - und
Aushärtungszeiten

	10° C	20° C	30° C	
für Dicken von 45 Mikron				
trocken anfühlen	4	2	1	Stunden
Tiefentrocknung	24	12	6	Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C
	24	12	6 Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen		

Anwendung

Pinsel, Rolle, Spray
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.
Für Rollen Anwendungen verwenden Sie kurzhaarige Rolle.

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A 2,5 Lt. - 0,750 Lt. - 0,375 Lt.
Verdünnungsmittel 1 Lt. - 5 Lt. - 25 Lt.