

Scheda Tecnica

Novolux









synthetisches Veredelungsprodukt

guter Glanz und gute Ausdehnung

ausgezeichnete Wetterbeständigkeit



Codice 0104

Beschreibung Veredelungsfarbe auf Basis von Kunstharzen, die mit nicht vergilbenden, trocknenden Ölen modifiziert sind.

> Verwendung Dieser Lack wird als Veredelungsprodukt für Metallstrukturen verwendet, die in ländlichen Räumen und Meeresumwelten zu finden sind.

Aussehen des Films glänzend

Farbe weiß und Farben der Farbkarte

Komponenten 1

Aushärtung physische Aushärtung durch Lösungsmittelverdampfung und oxidative

Polymerisation

spezifisches Gewicht 1,1800 gr / ml

> Copyright 2018 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 00379520729 www.resinacolor.com - www.resinacolor.it



Scheda Tecnica

Volumen der Feststoffe

51%

Voc

380 gr/Liter

Mindestdicke

50 - 60 Mikron

theoretische Ausbeute

8.5 m² / Liter bei einer Dicke von 60 Mikron

Flammpunkt

Komponente A 34° C Verdünnungsmittel 34° C

Temperaturbeständigkeit

max. 100° C kontinuierlich, 140° C diskontinuierlich

Oberflächenvorbereitung

Mit Rostschutzprodukten grundierte Oberflächen wie « RESINFER », « RESINCOR R.E. », « RESINZINC ».

Produktvorbereitung

Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung und fügen Sie das Verdünnungsmittel

hinzu.

Komponente A

Verdünnungsmittel 5 - 10 %, abhängig von der Dicke des aufzutragenden

Trockenfilms.

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C

100

Oberflächentemperatur: > 10° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %

Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur

mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Trocknungs - und Aushärtungszeiten für Dicken von 45 Mikron 10° C 20° C 30° C

trocken anfühlen 4 2 1 Stunden Tiefentrocknung 24 12 6 Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden) 10° C 20° C 30° C

24 12 6 Stunden

Maximum unbegrenzt ohne Verunreinigungen



Scheda Tecnica

Anwendung

Pinsel, Rolle, Spray

Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.

Für Rollenanwendungen verwenden Sie kurzhaarige Rolle.

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A 2,5 Lt. - 0,750 Lt. - 0,375 Lt. Verdünnungsmittel 1 Lt. - 5 Lt. - 25 Lt.