

NUBILAC



Hohe Deckung

hohe Chemikalien - und Witterungsbeständigkeit

außergewöhnliche Waschbarkeit

Codice

0301

Beschreibung

« NUBILAC » ist ein glänzender Lack auf Basis von Acrylharzen in Wasseremulsion und wertvollen Pigmenten. Sie verleihen dem Produkt eine sehr hohe Deckkraft, eine hohe Ausbeute, eine außergewöhnliche Waschbarkeit, eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Witterungseinflüsse sowie eine perfekte Haftung auf verschiedenen Untergründen wie PVC, Leichtmetalllegierungen und alten Anstrichen. Diese Produkt vergilbt nicht und ermöglicht das Waschen der Werkzeuge mit Wasser. Das neue « NUBILAC » ist völlig lösungsmittelfrei, ungiftig, geruchlos und nicht brennbar. Diese Farbe kann auch in geschlossenen oder schlecht belüfteten Umgebungen gefahrlos angewendet werden, da sie keine schädlichen oder störenden Dämpfe erzeugt.

Verwendung

Diese Farbe kann auf verschiedenen Untergründen wie PVC, Leichtmetalllegierungen, alten Anstrichen, Holz, Eisen, Glas, Wandflächen und Betonflächen, die entsprechend vorbereitet und grundiert wurden, aufgetragen werden.

Aussehen des Films

glänzend

Farbe

weiß - schwarz - Farben der Farbkarte

Komponenten	1				
Aushärtung	physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers				
spezifisches Gewicht	von 1,21 gr / lt				
Volumen der Feststoffe	38,8 %				
VOC	48 gr / Liter				
Minstdicke	50 - 60 Mikron				
theoretische Ausbeute	6,4 m ² / Liter bei einer Dicke von 50 Mikron				
Flammpunkt	Komponente A > 114° C				
Temperaturbeständigkeit	Max 60°C				
Oberflächenvorbereitung	neue Oberflächen: Grundieren Sie mit dem Acryl - Isolierprodukt « IMPRIMITURA ACRILICA ». Bei stark alkalischen Oberflächen (Kalkputze) ist das universelle neutralisierende Isolierprodukt « H95 IMPRIMITURA » auf Grundlage von alkalibeständigen Harzen zu verwenden. Es ist ratsam, die gleiche Behandlung bei Oberflächen vorzunehmen, die zuvor mit Kalk oder k Reidenden Produkten behandelt wurden. Metallische Oberflächen: Grundieren Sie mit Rostschutzmittel auf Wasserbasis « UNDER ».				
Produktvorbereitung	Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu <table> <tr> <td>Komponente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Wasser</td><td>10 - 15 % max.</td></tr> </table>	Komponente A	100	Wasser	10 - 15 % max.
Komponente A	100				
Wasser	10 - 15 % max.				

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C
Oberflächentemperatur: > 10° C
Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %
Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

für Dicken von 50 Mikron	10° C	20° C	30° C	
trocken anfühlen	3	1	0,5	Stunden
Tiefentrocknung	8	4 - 5	2	Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C
	8	4	3 Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen		

Anwendung

Pinself, Rolle, Spray
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.
Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.
Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinselfstriche

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A Lt. 2,5 - Lt. 0,750