Scheda Tecnica

NUBILAC





- Hohe Deckung
- hohe Chemikalien - und Witterungsbeständigkeit
- außergewöhnliche Waschbarkeit

Codice	0301
Beschreibung	« NUBILAC » ist ein glänzender Lack auf Basis von Acrylharzen in Wasseremulsion und wertvollen Pigmenten. Sie verleihen dem Produkt eine sehr hohe Deckkraft, eine hohe Ausbeute, eine außergewöhnliche Waschbarkeit, eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Witterungseinflüsse sowie eine perfekte Haftung auf verschiedenen Untergründen wie PVC, Leichtmetalllegierungen und alten Anstrichen. Diese Produkt vergilbt nicht und ermöglicht das Waschen der Werkzeuge mit Wasser. Das neue « NUBILAC » ist völlig lösungsmittelfrei, ungiftig, geruchlos und nicht brennbar. Diese Farbe kann auch in geschlossenen oder schlecht belüfteten Umgebungen gefahrlos angewendet werden, da sie keine schädlichen oder störenden Dämpfe erzeugt.
Verwendung	Diese Farbe kann auf verschiedenen Untergründen wie PVC, Leichtmetalllegierungen, alten Anstrichen, Holz, Eisen, Glas, Wandflächen und Betonflächen, die entsprechend vorbereitet und grundiert wurden, aufgetragen werden.
Aussehen des Films	glänzend
Farbe	weiß - schwarz - Farben der Farbkarte

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Komponenten	1
Aushärtung	physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers
spezifisches Gewicht	von 1,21 gr / lt
Volumen der Feststoffe	38,8 %
VOC	48 gr / Liter
Mindestdicke	50 - 60 Mikron
theoretische Ausbeute	6,4 m² / Liter bei einer Dicke von 50 Mikron
Flammpunkt	Komponente A > 114° C
Temperaturbeständigkeit	Max 60°C
Oberflächenvorbereitung	neue Oberflächen: Grundieren Sie mit dem Acryl - Isolierprodukt « IMPRIMITURA ACRILICA ». Bei stark alkalischen Oberflächen (Kalkputze) ist das universelle neutralisierende Isolierprodukt « H95 IMPRIMITURA » auf Grundlage von alkalibeständigen Harzen zu verwenden. Es ist ratsam, die gleiche Behandlung bei Oberflächen vorzunehmen, die zuvor mit Kalk oder kreidenden Produkten behandelt wurden. Metallische Oberflächen: Grundieren Sie mit Rostschutzmittel auf Wasserbasis « UNDER ».
Produktvorbereitung	Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu Komponente A 100 Wasser 10 - 15 % max.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C
Oberflächentemperatur: > 10° C
Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %
Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

für Dicken von 50 Mikron	10° C	20° C	30° C	
trocken anfühlen	3	1	0,5	Stunden
Tiefentrocknung	8	4 - 5	2	Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C
	8	4	3 Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen		

Anwendung

Pinsel, Rolle, Spray
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.
Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.
Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinselstriche

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A Lt. 2,5 - Lt. 0,750

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it