

## PERLA



Acrylstuck auf Wasserbasis

abwaschbare Farbe

perlmuttern



Codice

0714

Beschreibung

Stuck auf Basis von Acrylharzen in Wasseremulsion und speziellen Pigmenten, die dem Produkt besondere, typische Effekte für Gold und Silber verleihen. PERLA ist ein abwaschbares Produkt.

Verwendung

Dieses Lack kann auf bereits vorbereitete Betonwandoberflächen aufgetragen werden, bei denen ein perlmutternes Aussehen und eine ausgezeichnete Waschbeständigkeit mit Reinigungsmitteln erforderlich sind.

Aussehen des Films

perlmuttern

Farbe

Farben der Farbkarte

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| spezifisches Gewicht    | von 1,03 gr / m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VOC                     | 40 gr / Liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Minstdicke              | 50 - 60 Mikron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| theoretische Ausbeute   | 4 - 5 m <sup>2</sup> / kg mit einer Dicke von 50 Mikron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flammpunkt              | Komponente A > 114° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperaturbeständigkeit | max. 60° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oberflächenvorbereitung | <p>neue Oberflächen:<br/>Tragen Sie eine Schicht unseres Isolierprodukts IMPRIMITURA ACRILICA auf, das im Verhältnis 1 zu 5 mit Wasser verdünnt wird (mischen Sie 5 Liter Wasser für jeden Liter IMPRIMITURA ACRILICA).</p> <p>alte Oberflächen:<br/>Entfernen Sie alle ablösende Teile der Farben. Nach sorgfältiger Reinigung der Oberfläche tragen Sie eine Schicht unseres Isolierprodukts IMPRIMITURA ACRILICA auf, das im Verhältnis 1 zu 5 mit Wasser verdünnt wird (mischen Sie 5 Liter Wasser für jeden Liter IMPRIMITURA ACRILICA).</p> |
| Produktvorbereitung     | Es ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung<br>Komponente A 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Umgebungsbedingungen    | <p>Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C</p> <p>Oberflächentemperatur: &gt; 10° C</p> <p>Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %</p> <p>Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Trocknungs - und Aushärtungszeiten

| für Dicken von 50 Mikron | 10° C | 20° C | 30° C |         |
|--------------------------|-------|-------|-------|---------|
| trocken anfühlen         | 3     | 1     | 0,5   | Stunden |
| Tiefentrocknung          | 8     | 4 - 5 | 2     | Stunden |

### Zeit zum Überstreichen

| Minimum (Stunden) | 10° C                            | 20° C | 30° C |         |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------|---------|
|                   | 8                                | 4     | 3     | Stunden |
| Maximum           | unbegrenzt ohne Verunreinigungen |       |       |         |

### Anwendung

Nach sorgfältiger Vorbereitung der Oberfläche tragen Sie das Produkt wie folgt auf: Tragen Sie eine Schicht unseres weißen Grundierlack SABBIAFOND (gleicher Farbton wie das Veredelungsprodukt) mit einem Pinsel oder einer Rolle auf, der mit 20 - 25 % Wasser verdünnt wird.

Um eine Farbe aus unserer Farbkarte zu erhalten, mischen Sie die auf unserer PLATINUM LINE - Karte angegebene Menge. Fügen und mischen Sie unsere TONER - Farbpasten hinzu.

Erster Anstrich: Tragen Sie PERLA gleichmäßig unverdünnt mit der speziellen Kunststoffabstreifer auf. Geben Sie eine gute Menge des Produkts und gleichen Sie aus, bis Sie eine glatte Oberfläche erhalten.

Zweiter Anstrich: Tragen Sie nach 4 - 5 Stunden eine zweite Schicht auf, immer mit der speziellen Kunststoffabstreifer. Kreuzen Sie die Striche von rechts nach links, von oben nach unten, mit feinen Bewegungen. Auf diese Weise erhalten wir die gewünschte Dekoration.

### Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A Kg 2 - Kg 5.

