

PRIMER AI SILICATI



Imprägnierungsfarbe

konsolidierendes Produkt



Codice

0606

Beschreibung

Kaliumsilikat, modifiziert mit Acryldispersion

Verwendung

Dieser Lack wird zur Verfestigung und Imprägnierung von Wandflächen vor dem Auftragen von Silikatbeschichtungen verwendet.
Er ist für Kalkputze oder gleichwertige Putze geeignet, er wird aber nicht für Gips und Gipskartonplatten sowie für alte Anstriche empfohlen.

Aussehen des Films

matt

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

spezifisches Gewicht

von 1,130 gr / ml

VOC	20 gr / Liter										
theoretische Ausbeute	8 - 9 m ² / Liter auf mittelporösen Oberflächen										
Flammpunkt	Komponente A C	> 114°									
Oberflächenvorbereitung	<p>Putz: Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche eine Aushärtungszeit von 28 Tagen überschritten hat und die Feuchtigkeit weniger als 10 % beträgt. Entfernen Sie eventuelle Ausblühungen durch Abwaschen und Abbürsten. Entfernen Sie alte Anstriche vollständig. Eventuelle Nivellierungen oder Ausgestaltungen müssen mit Mörteln durchgeführt werden, die mit Kaliumsilikat kompatibel sind (vorgemischte Putze, Kalk, Zement).</p>										
Produktvorbereitung	<p>Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu.</p> <table border="1"> <tr> <td>Komponente A</td> <td>100</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Wasser</td> <td>100</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			Komponente A	100			Wasser	100		
Komponente A	100										
Wasser	100										
Umgebungsbedingungen	<p>Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C Oberflächentemperatur: > 10° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 75 % Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen. Vermeiden Sie die Anwendung bei übermäßiger Kondensation oder direkter Sonneneinstrahlung.</p>										
Trocknungs - und Aushärtungszeiten		10° C	20° C	30° C							
	trocken anfühlen	5	1	0,5 Stunden							
	Tiefentrocknung	24	12	6 Stunden							
Zeit zum Überstreichen	Minimum (Stunden)	10° C 24	20° C 12	30° C 6 Stunden							
	Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen									

Anwendung

Das Produkt kann mit Pinsel oder Rolle aufgetragen werden.
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.
Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.
Das Produkt sollte mit der Methode der gekreuzten Pinselstriche aufgetragen werden.

Haltbarkeitsdauer

1 Jahr an einem kühlen, trockenen Ort (min. 5° C max. 40° C)

Packungen

Lt. 20 Lt. 5 Lt. 1

