

PROFESSIONAL



Acryl - Veredelungslack auf Wasserbasis

ausgezeichnete Waschbarkeit

Wetterbeständigkeit



Prodotti Professionali

Codice

0816

Beschreibung

Veredelungsfarbe auf Basis von Acrylharzen in Emulsion mit guter Luftdurchlässigkeit und Elastizität.

Verwendung

Dieses Produkt kann auf entsprechend vorbereitete Wand - und Betonflächen aufgetragen werden, bei denen ein gutes Aussehen zusammen mit einer ausgezeichneten Beständigkeit gegen das Waschen mit Reinigungsmitteln erforderlich ist.

Aussehen des Films

matt

Farbe

weiß und Farben der Farbkarte

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

spezifisches Gewicht	von 1,510 gr / m				
Volumen der Feststoffe	43 %				
VOC	40 gr / Liter				
Mindestdicke	50 - 60 Mikron				
theoretische Ausbeute	8,6 m ² / Liter mit einer Dicke von 50 Mikron				
Flammpunkt	Komponente A > 114° C				
Temperaturbeständigkeit	Max 60°C				
Waschbarkeit	> 10000 Schüsse				
Oberflächenvorbereitung	neue Oberflächen: Grundieren Sie mit Acryl - Isoliermaterial « IMPRIMITURA ACRILICA ». Für Oberflächen mit hoher Alkalinität (Kalk - Verputze oder neue vorgemischte Verputze) verwenden Sie ein universelles neutralisierendes Isolierprodukt, das auf Grundlage von alkalibeständigen Harzen ist (« PRIMER/P »). Die gleiche Behandlung ist bei zuvor mit Kalk oder Kreide behandelten Oberflächen ratsam.				
Produktvorbereitung	Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu <table> <tr> <td>Komponente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Wasser</td><td>max. 40 %</td></tr> </table>	Komponente A	100	Wasser	max. 40 %
Komponente A	100				
Wasser	max. 40 %				

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C
Oberflächentemperatur: > 10° C
Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %
Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

für Dicken von 50 Mikron	10° C	20° C	30° C	
trocken anfühlen	3	1	0,5	Stunden
Tiefentrocknung	8	4 - 5	2	Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C	
	8	4	3	Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen			

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A Lt. 14