

QUARZO LUX EXTRA



auf Grundlage von Quarzmehl

ausgezeichnete Waschbarkeit

Wetterbeständigkeit



Code

0818

Beschreibung

Veredelungsprodukt auf Basis von Acrylharzemulsion und lichtresistenten Pigmenten. Es hat eine gute Abwaschbarkeit und eine einfache Anwendung. Es lässt die Wand atmen und es bietet eine außergewöhnliche Wetterbeständigkeit.

Verwendung

Diese Farbe wird für Außen - und Innenanstriche von Mauerwerken, vorgefertigter Stahlbetongebäude, Putz, freigelegter Ziegelsteine usw. verwendet. Der Quarz verbessert Beständigkeitseigenschaften, er ermöglicht das Auftragen höherer Schichtdicken als bei normalen abwaschbaren Lacken und er verbirgt somit eventuelle Unvollkommenheiten des Substrats.

Aussehen des Films

matt

Farbe

weiß und Farben der Farbkarte

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

spezifisches Gewicht	von 1,527 gr / lt				
Volumen der Feststoffe	43 %				
VOC	40 gr / Liter				
Mindestdicke	50 - 60 Mikron				
theoretische Ausbeute	8,6 m ² / Liter mit einer Dicke von 50 Mikron				
Flammpunkt	Komponente A > 114° C				
Temperaturbeständigkeit	max. 60° C				
Oberflächenvorbereitung	neue Oberflächen: Verwenden Sie einen Acryl - Isoliergrundierlack (IMPRIMITURA ACRILICA). Für Oberflächen mit hoher Alkalinität (Kalk - Verputze oder neue vorgemischte Verputze) verwenden Sie ein universelles neutralisierendes Isolierprodukt, das auf Grundlage von alkalibeständigen Harzen ist (PRIMER/P). Die gleiche Behandlung ist bei zuvor mit Kalk oder Kreide behandelten Oberflächen ratsam.				
Produktvorbereitung	Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu <table> <tr> <td>Komponente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Wasser</td><td>max. 40 %</td></tr> </table>	Komponente A	100	Wasser	max. 40 %
Komponente A	100				
Wasser	max. 40 %				
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C Oberflächentemperatur: > 10° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 % Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.				

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

für Dicken von 50 Mikron	10° C	20° C	30° C	
trocken anfühlen	3	1	0,5	Stunden
Tiefentrocknung	8	4 - 5	2	Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C	
	8	4	3	Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen			

Anwendung

Pinself, Rolle, Spray
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.
Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.
Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinselfstriche

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A Lt. 14 - Lt. 5 - Lt. 2,5

Confezioni

Comp A Lt. 14 Lt. 5 Lt. 2,5