

Scheda Tecnica

RESIN FLOOR W









Schutzmittel für Betonoberflächen

hervorragende Haftfähigkeit

widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse



Beschreibung

Acrylfarbe auf Basis von selbstvernetzendem Harz, mit ausgewählten Füllstoffen und verschiedenen Korngrößen.

Verwendung

Dieser Lack wird für den Schutz von leicht beanspruchten Betonoberflächen (Garagen, Keller) verwendet. Er hat eine sehr gute Härte und Festigkeit sowohl in Innen - und Außenbereiche. Er haftet auch hervorragend auf Steinzeug und Majolika. Die Verschleißfestigkeit kann durch eine Beschichtung mit einem transparenten Veredelungsprodukt auf Wasserbasis « EPO W TRASPARENTE » verbessert werden.

Aussehen des Films

satin

Farbe

weiß und Farben der Farbkarte

Korngröße

feines Korn 0.1 mm; mittleres Korn 0.4 mm; grobes Korn 1 mm

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

Copyright 2018 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 00379520729 www.resinacolor.com - www.resinacolor.it



Scheda Tecnica

spezifisches Gewicht 1,250 - 1,350 gr / ml

Volumen der Feststoffe

78 %

VOC

13,5 gr / Lt; 10 gr / Kg

theoretische Ausbeute

feines Korn: 3 m² / Kg; mittleres Korn: 2 m² / Kg; grobes Korn:1 m² / Kg

Flammpunkt

> 60

Oberflächenvorbereitung

Betonoberflächen:

Neuer roh - oder flügelgelätteter Beton: Ist es ratsam, mit einer 5 %igen Salzsäurelösung und anschließend mit Wasser zu waschen. Lassen Sie es mindestens 12 Stunden lang trocknen. Tragen Sie mindestens zwei Schichten im Abstand von 4 bis 5 Stunden auf.

Alter oder poröser Beton:

Führen Sie leichte Schleifarbeiten durch, um ablösende Farbe zu entfernen. Stauben Sie gründlich ab und tragen Sie eine Schicht des Produkts auf, das zu 30 - 40 % mit Wasser verdünnt ist, oder eine Schicht « EPO W PRIMER ».

Fliesen

Waschen Sie die Fliesen, um alle Spuren von Verunreinigungen (Fett, Öl usw.) zu entfernen, und schleifen Sie sie mit Schleifpapier 40 - 60.

Bei extrem glänzenden, schlecht saugenden und schmutzabweisenden Fliesen ist es ratsam, nach dem Schleifen eine Schicht Epoxid - Grundierlack « EPO W PRIMER » aufzutragen.

Produktvorbereitung

Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung

Für den Spachtelauftrag ist das Produkt gebrauchsfertig

Für den Auftrag mit Pinsel oder Rolle sollte es mit 5 - 10 % Wasser verdünnt werden.

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 5 bis 35° C

Oberflächentemperatur: > 5° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 75 %



Scheda Tecnica

Trocknungs - und Aushärtungszeiten Bei 20° C und 65 % RH

trocken anfühlen 1 Stunde; überstreichbar nach 4 - 5 Stunden

Anwendung

Spachtel:

Für Spachtelanwendungen verwenden Sie einen Stahlspachtel.

Es ist ratsam, insbesondere beim Ausgleichen oder Abdecken von kleinen Löchern,

Rissen, Fugen oder verschiedenen Unebenheiten, die folgende Methode

anzuwenden:

Wenn die Risse < 1 mm sind:

erster Anstrich - grobes Korn

zweiter Anstrich - mittleres Korn

letzte feinkörnige Schicht.

Wenn die Risse < 0,4 mm sind:

erster Anstrich - mittleres Korn

letzte feinkörnige Schicht.

Wenn die Risse < 0.1 mm sind:

zwei feinkörnige Anstriche

Pinsel und Rolle.

Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.

Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.

Für die Anwendung mit Pinsel oder Rolle verdünnen Sie das Produkt und tragen zwei

Schichten mit der Methode der gekreuzten Pinselstriche auf.

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Comp A 10 kg - 20 kg

Achtung

* Die Ausbeute kann je nach Oberfläche und Applikationsmethode stark variieren