resina color
made in italy
painting the difference

Scheda Tecnica

RESIN GUM FBR

faserverstärkte wasserdichte Barriere

UV - beständig

Festigkeit gegen Staunässe

Codice	1006 FBR
Beschreibung	Elastische Veredelungsfarbe auf der Basis von Styrol - Acryl - Emulsionen mit interner Plastifizierung und Naturfasern, die dem Produkt nach vollständiger Trocknung dauerhafte Elastizität und Wetterbeständigkeit verleihen.
Verwendung	Dieser Lack wird für die Abdichtung von Betonkonstruktionen, Fundamenten, Teile der Mauer, die nicht leicht unter der Fahrbahnoberfläche zu sehen sind und Dächern mit Bitumenabdichtungen verwendet, wo wir eine gute Abdichtung zu niedrigen Kosten erreichen wollen. « RESIN GUM FBR » kann mit keramischen Produkten überzogen werden oder man kann es so lassen, wie es ist.
Aussehen des Films	matt
Farbe	weiß - rot - grau
Komponenten	1
Aushärtung	physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

spezifisches Gewicht	von 1,290 - 1320 gr / ml
Volumen der Feststoffe	57 %
VOC	120 gr / Liter
Mindestdicke	500 Mikron
theoretische Ausbeute	1,1 m² / Liter bei einer Dicke von 500 Mikron
Flammpunkt	Komponente A > 114° C
Prozentsatz der Reflexion	weiß 80 %
Dehnung %	50 % bei einer Dicke von 2000 Mikron
Oberflächenvorbereitung	Führen Sie eine sorgfältige Reinigung durch, um Staub, lose Teile, Fett und andere Verunreinigungen zu entfernen. Grundieren Sie mit unserem « H 95 IMPRIMITURA » bei sehr saugfähigen oder mehligen Untergründen oder unserem lösemittelhaltigen « PRIMER ALLA PLIOLITE ». Bei neuen oder alten Bitumenabdichtungen tragen Sie eine Schicht unserer wasserbasierten Grundierfarbe « BITUMPRIMER » auf. Die Oberfläche muss trocken sein; die übermäßige Feuchtigkeit im Substrat kann, wenn sie dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, Dampf erzeugen, der zu Blasenbildung und anschließender Ablösung der Beschichtung führt.
Produktvorbereitung	Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung. Bei Spachtelanwendungen sollte das Produkt nicht verdünnt werden. Bei Rolle - oder Pinselanwendungen verdünnen Sie das Produkt mit 10 bis 15 % Wasser.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C Oberflächentemperatur: > 10° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 % Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Trocknungs - und Aushärtungszeiten	für Dicken von 500 Mikron	10° C	20° C	30° C
	trocken anfühlen	24	6	1 Stunden
	Tiefentrocknung	24	8	2 Stunden

Zeit zum Überstreichen	Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C
		24	8	3 Stunden
	Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen		

Anwendung	Das Produkt kann mit Pinsel, Rolle oder Spachtel aufgetragen werden. Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige oder wabenförmige Rollen.
Haltbarkeitsdauer	1 Jahr an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)
Packungen	Komp A Lt. 14 - Lt. 5 - Lt. 2,5

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it