Scheda Tecnica

SANAMUR ARGENTO





wasserverdünnbare antibakterielle Farbe

außergewöhnliche Waschbarkeit

hohe Abriebfestigkeithohe Abriebfestigkeit

Beschreibung

« SANAMUR ARGENTO » ist eine superabwaschbare Wasserfarbe auf Basis von Acrylharzen und Silberionen mit antibakteriellen und immunisierenden Eigenschaften, angereichert durch den Zusatz von Antischimmel - und Antialgen - Mitteln, die für den Menschen absolut unschädlich sind. Sie haben die Funktion, die Bildung von Bakterien zu verhindern und bewahren die Wand für eine sehr lange Zeit vor der Bildung von Schimmel und Algen.
Die besonderen Merkmale von « SANAMUR ARGENTO » sind: Blockieren die Ausbreitung von verschiedenen Bakterien wie Aeromonas hydrophila, Alcaligenes faecalis, Cellulomonas flavigena, Corynebacterium ammoniagenes, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri, Serratia liquefaciens, Staphylococcus aureus, außergewöhnliche Waschbarkeit und Fleckbarkeit, Abrieb - und Alkalibeständigkeit, endgültiges satiniertes Aussehen.
Dieses Produkt hat die von den THOR - Labors durchgeführten Tests nach der Prüfmethode ISO 22196:2007 MESSUNG DER ANTIBAKTERIELLEN AKTIVITÄT AUF KUNSTSTOFFFLÄCHEN glänzend bestanden.
Es ist nach der Norm UNI 11021:2002 « Produkte und Systeme für das Anstreichen von Umgebungen, in denen Lebensmittel vorhanden sind. Anforderungen und Prüfverfahren » klassifiziert.

Verwendung

Dieser Lack kann auf allen gut getrockneten, nicht staubigen Wandoberflächen, nach Vorbereitung mit geeigneten Grundierfarben, verwendet werden. Aufgrund seiner besonderen Eigenschaften wird « SANAMUR ARGENTO » als ideale Farbe für Kinderzimmer, Kliniken, Operationssäle und für alle Umgebungen empfohlen, die periodisches Waschen erfordern.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Aussehen des Films	matt
Farbe	weiß und Farben der Farbkarte
Komponenten	1
Aushärtung	physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers
spezifisches Gewicht	von 1,380 gr / ml
VOC	30 gr / Liter
theoretische Ausbeute	10 - 12 m² / Liter für glatte, mittelstark saugende Oberflächen
Flammpunkt	Komponente A > 114° C
Waschbarkeit	> 10000 Schüsse
Antimikrobielle Aktivität (R)	Staphiloccoccus aureus > 2 Escherichia coli > 2

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Oberflächenvorbereitung

neue Oberflächen:
Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen trocken und kompakt sind. Bei Schimmelbefall behandeln Sie die Oberfläche wie folgt: Tragen Sie die erforderliche Menge « SD SPRAY SCIOGLI MUFFA » auf und trocknen Sie mit einem weichen, nicht abschleifenden Tuch.
Tragen Sie eine Schicht « SANIMUF » mit Pinsel oder Rolle auf und warten Sie 24 bis 48 Stunden, bevor « SANAMUR ARGENTO » aufgetragen wird.
Entfernen Sie Ausblühungen oder ablösende Farbe durch Abbürsten und Abwaschen.
Grundieren Sie mit « IMPRIMITURA ACRILICA » oder verdünnt im Verhältnis 1 zu 4 mit Wasser oder mit « H95 IMPRIMITURA » verdünnt im Verhältnis 1 zu 1 mit Wasser. Bei alten Oberflächen ist das Verhältnis 1 zu 2 mit Wasser; bei neuen Oberflächen oder mit « MURO FIX IN », verdünnt zu 25 - 30 % mit Wasser in der gleichen Farbe wie der Veredelungslack.

alte Oberflächen:
Entfernen Sie alle ablösende Teile der Farben. Bei Temperafarben oder Farben auf Kalkbasis entfernen Sie sie vollständig durch Abwaschen und Abbürsten.
Füllen Sie mit unserem Produkt « RESINSTUK IN PASTA » und grundieren Sie anschließend mit « IMPRIMITURA ACRILICA » verdünnt im Verhältnis 1 zu 4 mit Wasser oder mit « H95 IMPRIMITURA » verdünnt im Verhältnis 1 zu 1 mit Wasser. Bei alten Oberflächen ist das Verhältnis 1 zu 2 mit Wasser; bei neuen Oberflächen oder mit « MURO FIX IN », verdünnt zu 25 - 30 % mit Wasser in der gleichen Farbe wie der Veredelungslack, bei starken oder kontrastierenden Farben.

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C
Oberflächentemperatur: > 10° C
Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %
Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

für Dicken von 50 Mikron	10° C	20° C	30° C	
trocken anfühlen	3	1	0,5	Stunden
Tiefentrocknung	8	4 - 5	2	Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C	
	8	4	3	Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen			

Anwendung

Das Produkt kann mit Pinsel oder Rolle aufgetragen werden.
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.
Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.
Das Produkt sollte mit der Methode der gekreuzten Pinselstriche aufgetragen werden.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Warnungen	« SANAMUR ARGENTO » erreicht die maximale Leistung und Waschbeständigkeit nach 7 Tagen ab Applikation bei Temperaturen zwischen 18° C und 25° C. Verwenden Sie zum Reinigen und Entfernen von Flecken nicht abschleifende Schwämme und Reinigungsmittel ohne Alkohol oder Lösungsmittel. Entfernen Sie überschüssige Farbe mit einem Papiertuch, bevor Sie den Schwamm verwenden. Einige Flecken wie z. B. Rotwein, Kaffee, Tomatensoße, Cremes, können sichtbar sein, wenn sie nach 24 Stunden entfernt werden. Andere können jedoch nicht vollständig eliminiert werden, wie z. B. bestimmte Fruchtsäfte oder Marker. Die schnelle Entfernung von Flecken auf der Oberfläche begünstigt eine bessere Reinigung. Nach der Reinigung erreicht das Produkt nach 3 bis 7 Tagen wieder seine Festigkeitseigenschaften. Öl - oder Fettflecken bzw. öl - oder fetthaltige Flecken können nicht entfernt werden.
Haltbarkeit	2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)
Packungen	Komp A Lt. 13 – Lt. 5

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it