

## SETA



Acryl - Veredelungsfarbe auf Wasserbasis

abwaschbar

Metalleffekt



Code

0713

Beschreibung

Veredelungsfarbe auf Basis von Acrylharzen in Wasseremulsion und speziellen Partikelgrößenpigmenten mit Metalleffekt.

Verwendung

Dieses Lack kann auf bereits vorbereitete Betonwandoberflächen aufgetragen werden, bei denen ein metallisches Aussehen und eine ausgezeichnete Waschbeständigkeit mit Reinigungsmitteln erforderlich sind.

Aussehen des Films

metallisch

Farbe

Farben der Farbkarte

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |     |        |           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|-----------|
| spezifisches Gewicht    | von 1,02 gr/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |     |        |           |
| VOC                     | 40 gr/ liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |     |        |           |
| Minstdicke              | 50 -60 mikron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |     |        |           |
| theoretische Ausbeute   | 4 - 6 m <sup>2</sup> / kg mit einer Dicke von 50 Mikron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |     |        |           |
| Flammpunkt              | Komponenten A > 114°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |     |        |           |
| Temperaturbeständigkeit | Max 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |     |        |           |
| Oberflächenvorbereitung | <p>neue Oberflächen:<br/>Tragen Sie eine Schicht unseres Isolierprodukts IMPRIMITURA ACRILICA auf, das im Verhältnis 1 : 5 mit Wasser verdünnt wird (mischen Sie 5 Liter Wasser für jeden Liter IMPRIMITURA ACRILICA).</p> <p>alte Oberflächen:<br/>Entfernen Sie alle ablösende Teile der Farben. Nach sorgfältiger Reinigung der Oberfläche tragen Sie eine Schicht unseres Isolierprodukts IMPRIMITURA ACRILICA auf, das im Verhältnis 1 : 5 mit Wasser verdünnt wird (mischen Sie 5 Liter Wasser für jeden Liter IMPRIMITURA ACRILICA).</p> |              |     |        |           |
| Produktvorbereitung     | <p>Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu.</p> <table> <tr> <td>Komponente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Wasser</td><td>10 - 15 %</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Komponente A | 100 | Wasser | 10 - 15 % |
| Komponente A            | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |     |        |           |
| Wasser                  | 10 - 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |     |        |           |
| Umgebungsbedingungen    | <p>Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C</p> <p>Oberflächentemperatur: &gt; 10° C</p> <p>Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %</p> <p>Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |     |        |           |

### Trocknungs - und Aushärtungszeiten

| für Dicken von 50 Mikron | 10° C | 20° C | 30° C |         |
|--------------------------|-------|-------|-------|---------|
| trocken anfühlen         | 3     | 1     | 0,5   | Stunden |
| Tiefentrocknung          | 8     | 4 - 5 | 2     | Stunden |

### Zeit zum Überstreichen

| Minimum (Stunden) | 10° C                            | 20° C | 30° C |         |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------|---------|
|                   | 8                                | 4     | 3     | Stunden |
| Maximum           | unbegrenzt ohne Verunreinigungen |       |       |         |

### Anwendung

Nach sorgfältiger Vorbereitung der Oberfläche tragen Sie das Produkt wie folgt auf:  
 Tragen Sie eine Schicht unseres weißen Grundierlack SABBIAFOND mit einem Pinsel oder einer Rolle auf, der mit 20 - 25 % Wasser verdünnt wird.  
 Erste Schicht: Tragen Sie SETA mit 10 - 15 % Wasser verdünnt mit einer kurzhaarigen Rolle auf. Lassen trocknen für etwa 3 Stunden.  
 Zweite Schicht: Nach 3 - 4 Stunden mit verdünntem Produkt eine zweite Schicht auftragen, regelmäßig mit einer kurzhaarigen Wollrolle.  
 Unmittelbar danach, wenn die Oberfläche noch nass ist, mit einem Kunststoffabstreifer in kontinuierlichen kreisenden Bewegungen arbeiten.  
 Dritte Schicht: Nach 3 - 4 Stunden mit verdünntem Produkt eine dritte Schicht auftragen, regelmäßig mit einer kurzhaarigen Rolle. Unmittelbar danach, wenn die Oberfläche noch nass ist, mit einem Kunststoffabstreifer in kontinuierlichen kreisenden Bewegungen arbeiten.

### Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

### Packungen

komp A Kg. 2 - Kg. 5.