Scheda Tecnica

# SOFT

transparente Veredelungsfarbe

abwaschbar

glänzend - matt

| | |
|---|---|
| Code | 0712 |
| Beschreibung | Transparente glänzende und matte Veredelungsfarbe auf Basis von Acrylharzen in Wasseremulsion für den Innenbereich und speziellen metallischen Partikelgrößenpigmenten, die dem Substrat einen besonderen schillernden Metalleffekt verleihen. |
| Verwendung | Dieses Lack kann auf bereits gestrichene Wandflächen, Beton, Putz, Zement und auf bereits vorbereitete Oberflächen aufgetragen werden. |
| Aussehen des Films | matt – glänzend |
| Farbe | transparent und Farben der Farbkarte |
| Komponenten | 1 |
| Aushärtung | physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

| | |
|---|---|
| spezifisches Gewicht | von 1,00 gr/lt |
| VOC | 40 gr/ liter |
| Mindestdicke | 40 Mikron |
| theoretische Ausbeute | 4 – 5 mq/kg |
| Flammpunkt | Komponente > 114°C |
| Temperaturbeständigkeit | Max 60°C |
| Waschbarkeit | > 15000 Schüsse |
| Oberflächenvorbereitung | neue Oberflächen:<br>Tragen Sie eine Schicht unseres Isolierprodukts IMPRIMITURA ACRILICA auf, das im Verhältnis 1 : 5 mit Wasser verdünnt wird (mischen Sie 5 Liter Wasser für jeden Liter IMPRIMITURA ACRILICA).<br><br>alte Oberflächen:<br>Entfernen Sie alle ablösende Teile der Farben. Nach sorgfältiger Reinigung der Oberfläche tragen Sie eine Schicht unseres Isolierprodukts IMPRIMITURA ACRILICA auf, das im Verhältnis 1 : 5 mit Wasser verdünnt wird (mischen Sie 5 Liter Wasser für jeden Liter IMPRIMITURA ACRILICA). |
| Produktvorbereitung | Es ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung<br>Komponente A 100 |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C
Oberflächentemperatur: > 10° C
Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %
Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

## Trocknungs - und Aushärtungszeiten

| für Dicken von 50 Mikron | 10° C | 20° C | 30° C | |
|---|---|---|---|---|
| trocken anfühlen | 3 | 1 | 0,5 | Stunden |
| Tiefentrocknung | 8 | 4 - 5 | 2 | Stunden |

## Zeit zum Überstreichen

| Minimum (Stunden) | 10° C | 20° C | 30° C | |
|---|---|---|---|---|
| | 8 | 4 | 3 | Stunden |
| Maximum | unbegrenzt ohne Verunreinigungen | | | |

## Anwendung

Nach sorgfältiger Vorbereitung der Oberfläche tragen Sie das Produkt wie folgt auf:
Tragen Sie eine Schicht unseres weißen Grundierlack oder einer anderen Farbe SABBIAFOND mit einem Pinsel oder einer Rolle auf, der mit 20 - 25 % Wasser verdünnt wird, auf.
Nach dem Trocknen tragen Sie eine Schicht unverdünntes SOFT mit einem geeigneten Pinsel oder mit einem Handschuh oder Schwamm auf, wobei Sie kreisförmige, kreuzweise oder zufällige Schichten ausführen, ohne klare Linien zu hinterlassen.
SOFT kann auf allen wasserbasierten Lacken angewendet werden.

## Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

## Packungen

Komp A Kg. 5 – Kg. 2

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it