

Scheda Tecnica

VITRUM SATINATO









Satin Veredelungsprodukt auf Wasserbasis

geruchloser, brennbarer Lack

elastisches und witterungsbeständiges Produkt



Beschreibung

Dieses Produkt ist eine transparente Farbe auf Basis von Acrylharzen mit einem satin Endeffekt; es ist lufttrocknend und schnell aushärtend. Der trockene Film hat eine hohe Abrieb-, Wetter- und Chemikalienbeständigkeit, gute Flexibilität und Festigkeit.

Verwendung

Diese Farbe kann für alle neuen und alten, bereits gestrichenen Oberflächen in die Innen - und Außenbereiche verwendet werden.

Aussehen des Films

Satin

Farbe

farblos

Komponenten

1

Aushärtung

Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

spezifisches Gewicht

1,000 - 1,050 gr / ml

Volumen der Feststoffe

33 %

Copyright 2018 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 00379520729 www.resinacolor.com - www.resinacolor.it



Scheda Tecnica

VOC 40 gr / Liter

theoretische Ausbeute 8 - 9 m² / Liter für mittelstark saugfähiges Holz

Flammpunkt ND

Oberflächenvorbereitung Neue oder restaurierte Oberflächen:

Neue metallische Oberflächen:

Entfernen Sie Staub und Verunreinigungen wie Fett und Öl von der Oberfläche.

Für neues Holz:

Tragen Sie eine verdünnte erste Schicht auf, entfernen Sie die Holzhaare durch

Abschleifen und tragen Sie eine zweite Schicht.

Für neuen Beton:

Angemessene Entstaubung: Tragen Sie eine verdünnte Schicht auf, gefolgt von

einer unverdünnten oder leicht verdünnten Schicht nach 24 Stunden.

Produktvorbereitung Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu.

Komponente A 100

Verdünnung Wasser 10 - 20 % erste Schicht

5 - 6 % zweite Schicht

Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur: von + 8 bis 35° C

Oberflächentemperatur: $> 5^{\circ}$ C Luftfeuchtigkeit: 0 - 75 %

Trocknungs - und Bei 20° C und 65 % RH

Aushärtungszeiten Nach 1 Stunde trocken anfühle; überstreichbar nach 7 Stunden

Anwendung Pinsel, Rolle, Spray

Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.

Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.

Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinselstriche

Haltbarkeitsdauer 2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen Komp A Lt. 2,5 - Lt. 0,750