Scheda Tecnica

# PRIMER ALLA PLIOLITE





- Neutralisateur acrylique
- Résistant aux intempéries
- Convient comme anti-poussière sur le béton

| | |
|---|---|
| Codice | 0604 |
| Description | Produit transparent à base de résines styrène - acryliques comme « Pliolite Good Year ». |
| Emploi | Ce produit peut être utilisé comme un isolant fixatif pour des supports alcalins avant l'application de peintures en émulsion ou à base de solvants. Mais il peut être aussi utilisé comme un produit anti - poussière sur des chapes en béton. |
| Aspect du film | Demi - brillant |
| Couleur | Transparent opalescent |
| Composants | 1 |
| Durcissement | Physique par évaporation des solvants |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

| | |
|---|---|
| Poids spécifique | 0,920 gr/ml |
| Volume des solides | 20 % |
| VOC | 600 gr/ litro |
| Épaisseur minimale | 20 - 30 microns |
| Rendement théorique | 10 m² / litre pour une épaisseur de 20 microns |
| Point d'éclair | Composant A 34° C<br>Diluant 34° C |
| Résistance à la température | 50° C en continu, 140° C discontinu. |
| Préparations des surfaces | Les supports doivent être non séchés et dépoussiérés |
| Préparation du produit | Composant A 100<br>Produit prêt à l'emploi |
| Conditions environnementales | Température ambiante: de + 5 à 40° C<br>Température du support: > 10° C<br>Humidité: 0 - 85 %<br>Afin d'éviter la formation de condensation, il est nécessaire que la température du substrat est d'au moins 3° C au - dessus du point de rosée. |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Durée de séchage et de durcissement | Pour des épaisseurs de 40 microns | 10° C | 20° C | 30° C |
| | Sec au toucher | 2 | 1 | 0,5 heures |
| | Sec en profondeur | 24 | 8 | 4 heures |

| | |
|---|---|
| Temps pour la surcouche | Illimité en l'absence de contaminants |
| Application | Brosse, rouleau, spray<br>Si vous utilisez la brosse, vous devez utiliser des brosses en nylon ou en pure soie.<br>Si vous utilisez le rouleau, vous devez utiliser des rouleaux à poil moyen.<br>Pour l'application, utilisez la méthode des couches croisées. |
| Durée de vie | 2 ans dans un lieu frais et sec (max 40° C) |
| Paquets | Comp A Lt. 25 - Lt. 5 - Lt. 1 |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it