Scheda Tecnica

BIANCO CASA

- Pittura idrodiluibile opaca
- Buona traspirabilità
- Idonea per interno

Descrizione	Idropittura a base di resina vinilversatica,traspirabile,con buona copertura
Impiego	Si può applicare su intonaci vecchi e nuovi, calcestruzzo, gesso e cartongesso, vecchie pitture ecc. Dotata di buona pennellabilità,copertura, e resistenza all'abrasione a secco
Aspetto del film	Opaco
Colore	Bianco e da cartella
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.
Peso specifico	Da 1,700 gr/ml
VOC	30 gr/ litro

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Resa teorica	8 – 9 mq / litro per supporti lisci a medio assorbimento
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C
Preparazione delle superfici	Assicurarsi che i supporti siano ben asciutti, in presenza di muffe, trattare la superficie con idonei risananti. Eliminare eventuali efflorescenze e pitture in fase di distacco mediante spazzolatura e lavaggio. Primerizzare con fissativo acrilico.
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere l'acqua Componente A 100 Acqua 1° mano 20-25% 2° mano 10 – 15%
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 80 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 50 micron 10°C 20°C 30°C Secco al tatto 3 1 0,5 ore Secco in profondità 8 4 -5 2
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore) 10°C 20°C 30°C 8 4 3 Massimo illimitato in assenza di contaminanti
Applicazione	Pennello, rullo. Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A Lt. 14; Lt. 5; Lt. 2,5.
Note e avvertenze generali	Conservare ii prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C). Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidita relativa superiore all'85%. Basse temperature e alte percentuali di umidita possono alterare i tempi di essiccazione. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane). In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti. Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate. Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee. Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili. Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti. Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessita di resistenze particolari consultare ii servizio tecnico. Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari. In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo. Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione. Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it