

BIANCO TIX



Pittura idrodiluibile

Ottima copertura

Traspirante per interno



Codice

0814

Descrizione

Pittura in emulsione a base di resina vinilversatica in dispersione acquosa.

Impiego

Bianco Tix è una pittura traspirante e altamente coprente, specificamente formulata per ambienti interni dove è richiesta una buona traspirabilità del supporto. Grazie alla sua composizione, permette alle superfici di "respirare," favorendo la naturale evaporazione dell'umidità e riducendo la formazione di condensa. Favorisce il passaggio del vapore, ideale per evitare problemi di umidità nelle pareti interne. Garantisce una finitura uniforme e di qualità con una resa elevata. Facile applicazione: formulata per garantire una stesura omogenea e un'ottima adesione su vari tipi di supporto. Indicato per pareti interne in ambienti dove è importante mantenere una traspirabilità ottimale, come cucine, bagni, o stanze poco areate.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco

Componenti

1

Indurimento	Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.															
Peso specifico	Da 1,700 gr/ml															
VOC	15 gr/ litro															
Resa teorica	8 - 9 mq / litro su supporti lisci e a medio assorbimento.															
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C															
Preparazione delle superfici	Superfici nuove: Gli intonaci nuovi o i rappezzi devono essere stagionati, puliti, asciutti e non sfarinanti. In presenza di muffe trattare la superficie con idoneo risanante. Rimuovere mediante spazzolatura o lavaggio eventuali efflorescenze. Primerizzare le superfici pulite con fissativi acrilici a base acqua. Superfici già pitturate: Asportare le parti di pittura in fase di distacco, nel caso di pitture a base tempera o calce prevedere la totale asportazione mediante lavaggio e spazzolatura.															
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere l'acqua <table><tr><td>Componente A</td><td colspan="3">100</td></tr><tr><td>Acqua</td><td>max</td><td>50 - 60 %</td><td>(prima mano)</td></tr><tr><td></td><td>max</td><td>30 - 40%</td><td>(seconda mano)</td></tr></table>				Componente A	100			Acqua	max	50 - 60 %	(prima mano)		max	30 - 40%	(seconda mano)
Componente A	100															
Acqua	max	50 - 60 %	(prima mano)													
	max	30 - 40%	(seconda mano)													
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 8 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 80 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.															
Precauzioni	. Non applicare su supporti umidi o non stagionati . Non applicare a temperatura al di sotto dei 10°C . Non applicare con umidità superiore a 80% , in caso di pioggia imminente e in presenza di vento.															
Tempi di essiccazione e	10°C	20°C	30°C													
	Secco al tatto	4	1	0,5 ore												

indurimento

Secco in profondità	8	4	2
---------------------	---	---	---

Tempi per la sovraverniciatura

Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
	8	4	2
Massimo	illimitato in assenza di contaminanti		

Applicazione

Pennello, rullo
 Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
 Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
 Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

L 14 L 5 L 2.5

Note e avvertenze generali

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
 Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%.
 Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
 Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
 In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane).
 In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti.
 Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
 Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
 Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
 Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
 Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.
 Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.
 In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.
 Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.
 Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.

Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia

I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.