Scheda Tecnica

BIANCO TIX





- Pittura idrodiluibile
- Ottima copertura
- Traspirante per interno

Codice	0814
Descrizione	Pittura in emulsione a base di resina vinilversatica in dispersione acquosa.
Impiego	Bianco Tix è una pittura traspirante e altamente coprente, specificamente formulata per ambienti interni dove è richiesta una buona traspirabilità del supporto. Grazie alla sua composizione, permette alle superfici di "respirare," favorendo la naturale evaporazione dell'umidità e riducendo la formazione di condensa. Favorisce il passaggio del vapore, ideale per evitare problemi di umidità nelle pareti interne. Garantisce una finitura uniforme e di qualità con una resa elevata. Facile applicazione: formulata per garantire una stesura omogenea e un'ottima adesione su vari tipi di supporto. Indicato per pareti interne in ambienti dove è importante mantenere una traspirabilità ottimale, come cucine, bagni, o stanze poco areate
Aspetto del film	Opaco
Colore	Bianco
Componenti	1

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Indurimento	Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.
Peso specifico	Da 1,700 gr/ml
VOC	15 gr/ litro
Resa teorica	8 – 9 mq / litro su supporti lisci e a medio assorbimento.
Punto di inffiammabilità	Componente A > 114°C
Preparazione delle superfici	Superfici nuove: Gli intonaci nuovi o i rappezzi devono essere stagionati, puliti, asciutti e non sfarinanti. In presenza di muffe trattare la superficie con idoneo risanante. Rimuovere mediante spazzolatura o lavaggio eventuali efflorescenze. Primerizzare le superfici pulite con fissativi acrilici a base acqua. Superfici già pitturate: Asportare le parti di pittura in fase di distacco, nel caso di pitture a base tempera o calce prevedere la totale asportazione mediante lavaggio e spazzolatura.
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere l'acqua Componente A 100 Acqua max 50 - 60 % (prima mano) max 30 – 40% (seconda mano)
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 8 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 80 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Precauzioni	. Non applicare su supporti umidi o non stagionati . Non applicare a temperatura al di sotto dei 10°C . Non applicare con umidità superiore a 80% , in caso di pioggia imminente e in presenza di vento.

Tempi di essiccazione e	10°C	20°C	30°C	
Secco al tatto	4	1	0,5	ore

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

indurimento	Secco in profondità	8	4	2

Tempi per la sovraverniciatura

	10°C	20°C	30°C
Minimo (ore)	8	4	2
Massimo	illimitato in assenza di contaminanti		

Applicazione

Pennello, rullo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

L 14 L 5 L 2.5

Note e avvertenze generali

Conservare ii prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidita relativa superiore all'85%.
Basse temperature e alte percentuali di umidita possono alterare i tempi di essiccazione.
Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane).
In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti.
Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessita di resistenze particolari consultare ii servizio tecnico.
Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.
In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.
Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.
Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia
I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it