

COPRIFUMO



Insaponificabile

Ottima adesione su supporti sfarinanti

Per superfici inquinate da macchie di fumo



Codice

0825

Descrizione

Pittura a base di resine acriliche modificate in solventi inodori ad alta copertura e resistenza alle abrasioni e agli agenti chimici ed atmosferici.

Impiego

Idonea per muri e soffitti inquinati da macchie di fumo e nicotina. Buona adesione anche su supporti leggermente sfarinanti.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dei solventi

Peso specifico

1,500 gr/ml

Volume dei solidi	38 %
VOC	490 gr/ litro
Spessore minimo	50 micron per mano
Resa teorica	7,5 mq / litro per uno spessore di 50 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A 34°C Diluyente 34°C
Resistenza alla temperatura	Max 110°C in continuo 200°C discontinuo
Preparazione delle superfici	Lavare le superfici inquinate con idonei sgrassanti, asportare parti in fase di distacco. Applicare minimo due mani intervallate di 16 - 24 ore
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluyente UNICO Componente A 100 Diluyente UNICO max 10 -15 %
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Tempi di essiccazione e indurimento

Per spessori di 60 micron	10°C	20°C	30°C	
Secco al tatto	6	3	2	ore
Secco in profondità	48	24	10	

Tempi per la sovraverniciatura

Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
	24	12	6
Massimo	illimitato in assenza di contaminanti		

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Lt. 0,750 - Lt. 2,5. Diluente 5, 25, 180 lt

Nota bene

Areare i locali per minimo 48 ore prima di soggiornare.

Note e avvertenze generali

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%.
Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane).
In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti
Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessita di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.
Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.

In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo. Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.

Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.

Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia

I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.