

FINISH PAV



resistente agli agenti atmosferici

Idoneo per qualsiasi supporto

Resistente all'abrasione



Codice

0857

Descrizione

Pittura a base di resine vinilacriliche modificate a base solvente, con elevate resistenze agli agenti atmosferici, agli alcali e buona permeabilità al vapore acqueo.

Impiego

Si applica su supporti diversi quali: cemento, intonaci a calce, manti bituminosi, fibrocemento.

Aspetto del film

Semilucido

Colore

Bianco, rosso e colori di cartella

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dei solventi

Peso specifico

1,3 - 1,4 gr/ml

Volume dei solidi	45 %
VOC	480 gr/ litro
Spessore minimo	60 -80 micron
Resa teorica	7,5 mq / litro per uno spessore di 60 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A 34°C Diluyente 34°C
Resistenza alla temperatura	Max 110°C in continuo 200°C discontinuo
Preparazione delle superfici	Supporti metallici nuovi: Asportare dalla superficie polvere e contaminanti tipo grassi ed oli. Per cemento nuovo Adeguata depolverazione: applicazione di una mano diluita seguita dopo 24 ore da una tal quale.
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluyente Componente A 100 Diluyente Sintetico: 30% - 40% Prima mano - 15% - 20% seconda mano
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Tempi di essiccazione e indurimento

Per spessori di 60 micron	10°C	20°C	30°C	
Secco al tatto	6	3	2	ore
Secco in profondità	48	24	10	

Tempi per la sovraverniciatura

Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
	24	12	6
Massimo	illimitato in assenza di contaminanti		

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo
 Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
 Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
 Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Lt. 16 Lt. 4 Diluente 5, 25, 180 lt