

# Fondo Carteggiabile



Fondo turapori nitrosintetico

Ottimo potere riempitivo

Carteggiabile a secco



Codice

1107

Descrizione

Fondo carteggiabile a base di resine nitrosintetiche

Impiego

Da applicare su supporti di legno mai verniciati per uniformare l'assorbimento del supporto prima di sovraverniciarlo con finiture sintetiche o nitro sintetiche.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Incolore

Componenti

1

Indurimento

Evaporazione ed ossidazione chimica

Peso specifico

0,910 gr/ml

Volume dei solidi

23%

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voc                                 | 486 gr/litro                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resa teorica                        | 8,5 mq / litro su legno di medio assorbimento                                                                                                                                                                                                             |
| Punto di infiammabilità             | Componente A: 27°C                                                                                                                                                                                                                                        |
| Preparazione delle superfici        | Carteggiare leggermente per eliminare le fibre sollevate.<br>Asportare tracce di resina utilizzando diluente nitro sintetico.<br>Controllare che il legno non sia eccessivamente umido.<br>Applicare una- due mani di fondo carteggiabile poi carteggiare |
| Preparazione del prodotto           | Miscelare il prodotto prima dell'uso e diluire con 20 - 30% di diluente nitro.                                                                                                                                                                            |
| Condizioni ambientali               | Temperatura ambiente: da + 10 a 40°C<br>Temperatura supporto: > di 10°C<br>Umidità: 0 - 80 %<br>Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada                      |
| Tempi di essiccazione e indurimento | Per spessori di 50 micron (umidi):<br>10°C: 1 ore al tatto, 3 in profondità<br>20°C: 0,5 ore al tatto, 2 in profondità<br>30°C: 0,1 ora al tatto, 1 in profondità                                                                                         |
| Tempi per la sovraverniciatura      | Minimo: 10°C - 3 ore; 20°C - 2 ore; 30°C - 1 ore<br>Massimo: illimitato previa asportazione contaminanti                                                                                                                                                  |
| Applicazione                        | Spruzzo, pennello solo per piccoli ritocchi                                                                                                                                                                                                               |
| Durata in magazzino                 | 2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)                                                                                                                                                                                                             |
| Confezioni                          | Lt. 4; Lt. 0,750                                                                                                                                                                                                                                          |