resina color
made in italy
painting the difference

Scheda Tecnica

H 95 IMPRIMITURA

Isolante acrilico micronizzato idrodiluibile

Elevato potere penetrante e consolidante

Per cicli di pitturazione esterni ed interni

Codice	0636
Descrizione	Impregnante ad acqua solvent free a base di resine Acrilche Micronizzate in soluzione acquosa ad alta penetrazione per il consolidamento di superfici interne ed esterne. Per le sue caratteristiche HK 595 è una valida alternativa all'impiego di fissativi a base solvente. HK 95 può essere usato anche come antipolvere per pavimenti in cemento.
Impiego	Come supporto per l'ancoraggio di successivi strati di pittura su intonaci nuovi o vecchi, su superfici in calcestruzzo, gesso e cartongesso. Idoneo anche per conglomerati di varia natura, purchè assorbenti, su vecchie pitturazioni compatte e ben aderenti.
Aspetto del film	Opalescente
Colore	Trasparente
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione e coalescenza del polimero

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Peso specifico	1,01 gr/ml DIN ISO 2811-1
VOC	5 gr/ litro
Spessore minimo	5 – 10 micron
Resa teorica	8-10 mq/lt su supporti molto assorbenti. 15-18 su supporti come gesso, cartongesso ed intonaci tradizionali
Preparazione delle superfici	Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, rimuovere con spazzola eventuali efflorescenze, parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare totalmente elevati vecchi strati di pitture a calce o tempera. All'interno livellare eventuali irregolarità, tappare buchi con il nostro Resinstuk in Pasta o Resinstucco in polvere carteggiare. All'esterno eseguire eventuali rasature con il nostro collante rasante R17.
Preparazione del prodotto	Componente A 100 Diluire con acqua in base all'assorbimento del supporto, comunque seguire il seguente rapporto: 1 lt di HK 595 con 1 litro di Acqua per supporti vecchi o ammalorati. 1 lt. di H595 con due litri di acqua per supporti nuovi.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 – 75 % Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
Tempi di essiccazione e indurimento	A 25°C e 65% UR Secco al tatto 35 – 45 minuti

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Tempi per la sovraverniciatura	4 – 5 ore
Applicazione	Pennello, rullo Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A Lt. 20 Lt. 5 Lt. 1

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it