Scheda Tecnica

ISOLCALCE





Isolante acrilico idrodiluibile

Impregnante per supporti murali

Per cicli di pitturazione a base calce

Codice	0616
Descrizione	Impregnante ad acqua a base di resine acriliche in soluzione acquosa ad alto grado di insaponabilità. Non risente dell'azione di eventuale alcalinità del supporto e produce un film perfettamente isolante. Indiato per la preparazione di finiture come PITTURA A CALCE o CALCEIN
Impiego	Come supporto per l'ancoraggio di successivi strati di pittura su intonaci nuovi o vecchi, su superfici in calcestruzzo, gesso e cartongesso. Idoneo anche per conglomerati di varia natura, purchè assorbenti, su vecchie pitturazioni compatte e ben aderenti.
Aspetto del film	Translucido
Colore	Trasparente
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione e coalescenza del polimero

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Peso specifico	1,01 gr/ml
Volume dei solidi	26 %
VOC	5 gr/ litro
Spessore minimo	5 – 10 micron
Resa teorica	26 mq / litro per uno spessore di 10 micron secchi
Preparazione delle superfici	Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, rimuovere con spazzola eventuali efflorescenze, parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare totalmente vecchi strati di pitture a calce o tempera. Livellare eventuali irregolarità, tappare buchi, carteggiare.
Preparazione del prodotto	Componente A 100 Diluire con acqua in base all'assorbimento del supporto, comunque non meno dell' 80% .
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 – 75 % Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
Tempi di essiccazione e indurimento	A 25°C e 65% UR Secco al tatto 35 – 45 minuti
Tempi per la sovraverniciatura	4 – 5 ore

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Applicazione	Pennello, rullo Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A Lt. 20 Lt. 5 Lt. 1

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it