Scheda Tecnica

# LEGNO VIVO ECO LUCIDO o SATINATO







- Finitura lucida per legno a base acqua
- Inodore, Inifiammabile
- Elastica e resistente alle intemperie

| | |
|---|---|
| Codice | 0310 |
| Descrizione | A base di resine acriliche è una vernice trasparente con effetto finale lucido, essiccante all'aria, di rapido indurimento; il film asciutto presenta elevate caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici e chimici, buona flessibilità e compattezza. |
| Impiego | Superfici in legno nuove, vecchie, precedentemente verniciate sia all'esterno che all'interno. |
| Aspetto del film | Lucido o Satinato |
| Colore | Incolore – Tinte Cartella |
| Componenti | 1 |
| Indurimento | Evaporazione e coalescenza del polimero |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

| | |
|---|---|
| Peso specifico | 1,000 – 1,050 gr / ml |
| Volume dei solidi | 33 % |
| VOC | 40 gr/ litro |
| Resa teorica | 8 – 9 mq / litro per legni a medio assorbimento |
| Punto di infiammabilità | ND |
| Preparazione delle superfici | Superfici nuove o riportate a nuovo:<br>Carteggiare per asportare le fibre di legno sollevate, eventuali tracce di resina vanno asportate mediante utilizzo di diluente nitro. Stuccare eventuali imperfezioni, carteggiare ed asportare la polvere.<br>Dare una prima mano di impregnante diluito al 40 – 50% con acqua.<br>Dopo essiccazione, carteggiare e dare una seconda mano per manufatti destinati all'interno, per l'esterno 3 mani.<br>Superfici già verniciate:<br>Eliminare vecchi strati di vernice in fase di distacco ed irruvidire la superficie. Carteggiare eventuali stuccature e depolverare. Applicare l'impregnante come sopra. |
| Preparazione del prodotto | Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere acqua<br>Componente A 100<br>Diluente Acqua 10-20% prima mano<br>5-6 % seconda mano |
| Condizioni ambientali | Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C<br>Temperatura supporto: > di 5°C<br>Umidità: 0 – 75 % |
| Tempi di essiccazione e indurimento | A 20°C e 65% UR<br>Secco al tatto 1 ora; sovra verniciabile dopo 7 ore |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

| | |
|---|---|
| Applicazione | Pennello, rullo, spruzzo<br>Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.<br>Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.<br>Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate |
| Durata in magazzino | 2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C) |
| Confezioni | Comp A Lt. 2,5 Lt. 0,750 |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it