

LEGNO VIVO POLIURETANICO



Finitura Poliuretanica lucida per legno

Idonea per interno ed esterno

Elastica e resistente alle intemperie



Codice

1105

Descrizione

A base di resine poliuretatiche monocomponenti Legno Vivo è una vernice trasparente brillante, essiccante all'aria, di rapido indurimento; il film asciutto presenta elevate caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici e chimici, buona flessibilità e compattezza. E' indicato per supporti a base legno.

Impiego

Superfici in legno nuove, vecchie, precedentemente verniciate tipo: perlinato, persiane, steccati, sottotetti ecc.

Aspetto del film

Lucido

Colore

Trasparente

Componenti

1

Indurimento

Evaporazione del solvente ed polimerizzazione ossidativi

Peso specifico	0,890 gr / ml				
Volume dei solidi	44 %				
VOC	400 gr/ litro				
Resa teorica	7 mq / litro per uno spessore di 60 micron (2 mani)				
Punto di infiammabilità	34°C				
Preparazione delle superfici	Superfici nuove o riportate a nuovo: Carteggiare per asportare le fibre di legno sollevate, eventuali tracce di resina vanno asportate mediante utilizzo di diluente nitro. Stuccare eventuali imperfezioni, carteggiare ed asportare la polvere. Dare una prima mano di impregnante colorato Dopo essiccazione, carteggiare e dare una mano di legno vivo sintetico per manufatti destinati all'interno, per l'esterno 2 mani. Superfici già verniciate: Eliminare vecchi strati di vernice in fase di distacco ed irruvidire la superficie. Carteggiare eventuali stuccature e depolverare. Applicare come sopra.				
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso <table> <tr> <td>Componente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Diluente sintetico</td><td>0 - 5%</td></tr> </table>	Componente A	100	Diluente sintetico	0 - 5%
Componente A	100				
Diluente sintetico	0 - 5%				
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 - 80 % Umidità del supporto: < 10%				
Tempi di essiccazione e indurimento	10°C: 6 ore al tatto, 18 ore in profondità 20°C: 3 ore al tatto, 10 ore in profondità 30°C: 1 ore al tatto, 6 ore in profondità				

Tempi per la
sovraverniciatura

Minimo (ore): 10°C - 18 ore; 20°C - 10 ore; 30°C - 6 ore

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Lt. 4 Lt. 1

